

Technologický list



düfa 2in1 GLANZLACK

ABL

akrylátový email lesklý



www.blauer-engel.de/uz102



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

vodou riediteľná akrylátová farba na nátery na drevo, omietky, betón, murivo kovy, vhodná k náterom okien, dverí, plotov, muriva, záhradného nábytku, odkvapov, pozinkovaného železa, atď. Náter nie je vhodný do miest s trvalým stykom s vodou.

Vlastnosti:

- neobsahuje škodlivé látky-označený známku Modrý anjel; zaschnutý náter je podľa DIN EN 71.3 vhodný pre detské hračky
- odpovedá normám DIN na odolnosť proti vplyvu poveternostných podmienok, priľnavosti, elasticite a odolnosti proti oderu
- náter je odolný proti priemyselným vplyvom a mydlovým roztokom
- dlhodobá odolnosť voči poveternostným podmienkam a stabilita lesku
- rýchle zasychanie
- náterový film nekrehne
- farebné odtiene, miešateľné z bázy 3 (označené na obale), môžu vyžadovať väčší počet náterov k dosiahnutiu štandardného krytia
- určený pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

štandardne dodávané farebné Odtiene + príprava odtieňov počítačom riadeným automatom. Štandardne dodávané farebné odtiene sú vzájomne miešateľné v ľubovoľnom pomere. Nemiešať s inými produktmi.

Stupeň lesku:

vysoký lesk

Hustota:

1,07 g/cm³

Spojivová báza:

čistý akrylát

Obsah látok:

Akrylátová a polyuretánová disperzia, pigmenty, plnivá, voda, aditíva, Methyl- a Benzyl-Isouthiazolinon;

Možnosti tónovania:

Príprava odtieňu počítačom riadeným automatom. Štandardne dodávané farebné odtiene sú vzájomne miešateľné v ľubovoľnom pomere. Nemiešať s inými produktmi.

Technologický list

SPRACOVANIE:

Vhodný podklad:	drevo (max. 6 - 12 obj.% vlhkosti podľa spôsobu použitia) opatrené vhodným základným náterom dúfa, kovy ošetrené antikoróznym náterom dúfa. Všetky podklady musia byť čisté, suché , nosné a bez zamastenia.
Spôsob nanášania:	štetcom (doporučujeme špeciálne štetce na akrylátové náterové hmoty), valčekom alebo nástrekom
Postup nanášania:	Prvý náter aplikovať riedený max. 10 % vodou. Následné aplikácie obvykle 1-3 náterov s riedením max.5%, vždy po dokonalom preschnutí predchádzajúcej vrstvy. Minimálna doporučená hrúbka suchého náteru 25 µm/1 vrstva. Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nemožno uznať.
Teplota pri spracovaní:	opt. +15 až +20°C, min. +8°C
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>na dotyk po:</i> cca 2 hod. <i>pretierateľný po:</i> cca 2 - 3 hod. <i>suchý po:</i> cca 24 - 48 hod. V prípade náteru na málo savé podklady môže dochádzať obmedzenú dobu k miernemu dolepovaniu náteru. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne. Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.
Riedenie:	vodou
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk

8. 10. 2020



Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.