

Technologický list

düfa 2in1 HEIZKÖRPERLACK

AUT

akrylátový email na vykurovacie telesá 2v1



www.blauer-engel.de/ur12a



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Základný a špeciálny vrchný lesklý náter na vykurovacie telesá a trubky v interiéri.
Vlastnosti:	• vodou riediteľný • rýchlo schnúci • vysoký stupeň belosti • dlhotrvajúca stabilita lesku • veľmi dobre sa rozlieva • dobre kryje i na hranách • odolný proti žltnutiu do 120°C • je ocenený značkou pre ochranu životného prostredia „Modrý anjel“. • určený pre vnútorné použitie
Farebný odtieň:	biely
Stupeň lesku:	lesk
Hustota:	1,25 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia.
Obsah látok:	akrylátová a polyuretánová disperzia, pigmenty, plnivá, voda, aditíva, Methyl- a Benzyl-isothiazolinon;
Možnosti tónovania:	Do neštandardných pastelových tónov systémom Meffert Color mix systém

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	podklad musí byť čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všetkých nečistôt a voľných častíc. <i>Železo a oceľ</i> – rez a ostatné znečistenie mechanicky očistiť tak, aby boli vidieť lesklé kovové plochy. Ostré hrany by mali byť začistené. <i>Staré nátery</i> – neodržiace staré nátery bez zvyšku odstrániť, inak ľahko zbrúsiť. Urobiť skúšobný náter, kvôli prídržnosti na pôvodný náter.
Spôsob nanášania:	Náter sa aplikuje štetcom alebo valčekom. Na nástrek je produkt potrebné nariediť do správnej viskozity:

	Veľkosť trysky	tlak	viskozita (4 mm DIN pohár)
Nízkotlakový nástrek	1,5 – 1,8 mm		cca 45 – 50 s
Vysokotlakový nástrek	1,5 – 1,8 mm	cca. 3 bar	cca 45 – 50 s
nástrek airless	0,011 – 0,013 palcov	cca 160 bar	neriediť

Technologický list

Postup nanášania:	Pred nástrekom nechať kúrenie / trubky/ vychladnúť. Vo väčšine prípadov nie je potrebné robiť základný náter. U nasledujúcich podkladov doporučujeme základný náter urobiť: <i>neupravené železo a oceľ</i> – 1x düfa Allgrund alebo 1x düfa Rostschutzgrund; <i>staré nátery</i> – 1x düfa Allgrund. Pred náterom düfa Heizkörperlack 2in1 dôkladne premiešať a potom naniesť 1-2 neriedené nátery. Reklamácia farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nie je možná.
Teplota pri spracovaní:	min. +8°C objektu i okolitého vzduchu, pri spracovaní aj počas schnutia.
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>na dotyk po:</i> cca 1 hod. <i>Pretierateľný po:</i> cca 8 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždne/ Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť :	cca 10 m²/l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	Materiál je dodávaný na priame použitie. Na spracovanie neriediť.
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

13. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.