

Technologický list

düfa 2in1 HOLZSIEGEL ALD

akrylátový lak na drevo



www.blauer-engel.de/uz12a



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia	Vodou riediteľný jednozložkový bezfarebný lak, modifikovaný polyuretánom, so zvýšenou mechanickou odolnosťou. Používa sa ako základný a finálny náter. Je určený na nátery dreva, korku a parkiet v interiéroch. Ideálny na podlahy s bežným zaťažením, nátery dverí a nábytku. düfa 2in1 Holzsiegel bol ocenený označením „Modrý anjel.“
Vlastnosti:	• vodou riediteľný • Rýchle schnúci • zvýšená odolnosť proti poškrabaniu , oteru i oderu. • Dobre sa čistí • bez zápachu • určený pre vnútorné použitie
Farebný odtieň:	transparentný
Stupeň lesku:	lesk a hodvábný mat
Hustota:	1,03 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	podklad musí byť suchý, čistý a nosný očistený od mastnoty, nečistôt, vosku , olejov, živice a pod. <u>Drevo:</u> drevené podlahy dôkladne vyluxovať a bezo zvyšku odstrániť vosk politúru a ostatné ošetrovacie prostriedky najmä mastné. Tropické a na živicu bohaté drevo očistiť dôkladne produktom düfa Nitro-Universalverdünner a nechať odvetrať. Max. zvyšková vlhkosť u rozmerovo stáleho dreva 12 obj. %. <u>Staré nátery:</u> nedržiacie lúpajúce sa a poškodené staré nátery bez zvyšku odstrániť. Držiace staré nátery ľahko obrúsiť a vyskúšať prídržnosť nového náteru na malej ploche.
Upozornenie:	Náter nie je určený pre dlhodobé zaťaženie vodou , alebo vlhkosťou . Dlhodobé pôsobenie vody, vlhkosti, môže spôsobiť mliečne sfarbenie náteru

Technologický list

Spôsob nanášania:

štetcom (doporučujeme špeciálne štetce na akrylátové náterové hmoty – zmes syntetických a prírodných vlákien/,väčšie plochy nylonovým valčekom. vlas 4-6 mm) a potom ihneď penovým valčekom, alebo akrylátovým štetcom. Neodporúčame sa používať mohérový alebo velúrový valček. Možno nanášať aj valčekom.

Postup nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešať. Podľa savosti podkladu zriediť prvý =základný náter **düfa 2in1 Holzsigel** s 5 – 15% vody. Potom nanášať ďalšie 2-3 neriedené nátery, s prípadne ľahkým medzi brúsením. Pri nanášaní nástrekom zriediť na požadovanú viskozitu podľa striekacieho zariadenia.

Doporučujeme aplikovať viac tenkých vrstiev náterov s dostatočným preschnutím. Aplikácia silnejších vrstiev vedie k tvorbe náterov s nižšou tvrdosťou.

Aplikácia nástrekom:

	Veľkosť trysky	tlak	viskozita (4mm DIN-pohár)
Nízkotlakový nástrek	*	*	*
Vysokotlakový nástrek	1,5 – 1,8 mm	cca 3 bar	cca 45-50 sekúnd
airless	0,011 – 0,013 palcov	cca 160 bar	neriediť

* závisí od typu striekacieho zariadenia

Teplota pri spracovaní:

min. +8°C objektu i okolitého vzduchu počas spracovania a schnutia

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

Pretierateľný po: cca 5 hod.

Pochôdzny po: cca 12 hod.

Úplne zaschnutý po: cca 7 dňoch

V prípade náteru na málo savé podklady môže dochádzať obmedzenú dobu k miernemu dolepovaniu náteru.

*Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 10 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.

Riedenie:

vodou do 5 – 15% u základného náteru

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

13. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.