

Technologický list

düfa 3in1 FENSTERLACK ASLO akrylátový email na okná 3v1



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Základný náter, medzi náter, a finálny náter v jednom balení. – špeciálny akrylátový biely email na nátery na okien, dverí a okeníc z dreva v interiéri a exteriéri.
Vlastnosti:	• vodou riediteľný • rýchle schnúci • s vysokou krycou schopnosťou a veľmi dobrým prekryvaním hrán • natrené plochy sa nezlepujú • reguluje obsah vlhkosti v dreve • funguje ako excelentná ochrana • je ocenený značkou pre ochranu životného prostredia „Modrý anjel.“ • určený pre vnútorné a vonkajšie použitie
Farebný odtieň:	biely
Stupeň lesku:	lesk
Hustota:	1,25 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia
Obsah látok:	akrylátová disperzia, pigmenty, plnivá, voda, aditíva, Methyl- a Benzyl-Isothiazolinon
Možnosti tónovania:	Do neštandardných pastelových tónov systémom Meffert Color mix systém

ZPRACOVANIE

Vhodný podklad:	podklad musí byť čistý, suchý, nosný a zbavený mastnoty, všetkých nečistôt a voľných častíc /vosk, plesne, mach, živica apod./ Drevo strúchnivelé drevo a vypadávajúce kúsky odstrániť až na zdravé drevo. Tropické drevá a drevá bohaté na živicu očistiť produktom düfa Nitro-Universalverdünner a potom nechať odvetrať. Vlhkosť dreva by nemala presiahnuť 12%; <i>staré nátery</i> – nedržiacie nátery bezo zvyšku odstrániť. Nosné staršie nátery ľahko prebrúsiť. Vykonať skúšobný náter kvôli prídržnosti na pôvodnom nátere.
------------------------	--

Technologický list

Spôsob nanášania:

Štetcom alebo valčekom. Pri nanášaní štetcom sa doporučuje použiť špeciálny akrylátový štetec (zmes prírodných vlákien/ väčšie plochy nanášať valčekom s krátkym nylonovým vlasom (4-6 mm).

K nástreku je potrebné produkt nariediť do správnej viskozity:

	Veľkosť trysky	tlak	viskozita (4 mm DIN pohár)
Nízkotlakový nástrek	1,5 – 1,8 mm		cca 45 – 50 s
Vysokotlakový nástrek	1,5 – 1,8 mm	cca. 3 bar	cca 45 – 50 s
Nástrek airless	0,011 – 0,013 palcov	cca 160 bar	neriediť

Postup nanášania:

Vo väčšine prípadov nie je potrebné robiť základný náter: U nasledujúcich podkladov doporučujeme základný náter urobiť: sfarbené drevo v interiéri – pred náterom svetlými tónmi sa doporučuje 1 x náter **düfa Holz-Isoliergrund** k zamedzeniu presakovania sfarbených látok ktoré drevo obsahuje, na povrch, drevo v exteriéri - 1x **düfa Holzgrund** proti modraniu

A pred nástrekom svetlými tónmi 1x náter **düfa Holz-Isoliergrund** k zamedzeniu presakovania sfarbujúcich látok, ktoré drevo obsahuje, na povrch. Staré nátery – 1x náter **düfa Allgrund**.

Aplikácia: po príprave podkladu **düfa 3in1 FENSTERLACK** dôkladne premiešať a následne naniesť najmenej 2-3 neriedené nátery. Prvý základný náter nariediť s 5-10% vody. Pri nanášaní štetcom sa doporučuje použiť špeciálny akrylátový štetec /zmes umelých a prírodných vlákien/. Na väčšie plochy naniesť materiál valčekom s krátkym nylonovým vlasom /4-6mm/ a potom ihneď roztrieť jemne poréznym penovým valčekom, alebo akrylátovým štetcom.

Teplota pri spracovaní:

min. +8°C objektu i okolia, pri spracovaní aj počas schnutia

Doba schnutia:

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

na dotyk po: cca 1 hod.

Pretierateľný po: cca 6 hod.

*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždeň/ Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť :

cca 10 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.

Riedenie:

materiál je dodávaný k priamemu použitiu. Pre spracovanie neriediť.

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.