

Technologický list

düfa ACRYL-BESCHICHTUNG

ANP

akrylátový náter na podlahy



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

vodou riediteľný akrylátový náter na podlahy, na betónové a cementové podlahy, v exteriéri na pochodzie podlahy, bez dlhodobého pôsobenia vody, ako sú napríklad pivnice, sklady, schody, terasy a balkóny. Podlaha musí mať dostatočný sklon k odvádzaniu vody, min. 2%.
Tento výrobok bol ocenený značkou „Modrý anjel.“
Nie je určený do garáží a vysoko frekventovaných priestorov - použite düfa EP-Bodensiegel.

Vlastnosti:

- odolný proti poškodeniu
- rýchlo schnúci
- ľahko spracovateľný
- odolný proti oteru a úderu
- odolný proti zriedeným chemikáliám a bežným domácim čistiacim prostriedkom
- chráni podklad pred vlhkosťou
- určený pre vnútorné a vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

RAL 6011, RAL 7000, RAL 7030, RAL 7032, RAL 8011, RAL 9106. Všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné.

Stupeň lesku:

hodvábny lesk

Hustota:

1,26 g/cm³

Spojivová báza:

umelohmotná disperzia

Obsah látok:

akrylátová disperzia, pigmenty, plnivá, glykol, voda, aditíva, Methyl- a Benzyl-Isotiazolinon

Možnosti tónovania:

všetky odtiene sú medzi sebou miešateľné

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

musí byť čistý, nosný, odmastený bez ďalších nečistôt, plesne, machov, vosku, olejov a pod. Staré nedržiacie nátery bezo zvyšku odstrániť. Dobré držiacie staršie nátery ľahko obrúsiť.

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom, alebo nástrekom

Technologický list

Postup nanášania:	pred upotrebením dobre premiešať. Podľa savosti pokladu zriediť prvý náter s max. 10-20% vody. Ďalšie jeden až dva nátery nanášať neriedené. Reklamácia farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nie je možná.
Teplota pri spracovaní:	opt. +15 až +20°C, min. +8°C
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>na dotyk po:</i> cca 1 hod. <i>Pretierateľný po:</i> cca 12 hod. <i>Úplne preschnutý po:</i> cca 3 dňoch *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždne/ Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť :	cca 7 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	vodou
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselné správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydáním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.