

Technologický list

düfa BOOTS-KLARLACK LL Iodný lak bez arómy



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Transparentný profesionálny ochranný lak s vysokým leskom pre vnútorné a vonkajšie použitie. Určený k transparentným náterom plôch z bežných aj ušľachtilých drevín, napr. bokov lodí nad čiarou ponoru, vnútorného zariadenia lodí a ďalších plôch a predmetov, ako sú nábytok, dvere, obloženia atď. Nie je určený na natieranie povrchov, ktoré sú v trvalejšom kontakte s vodou. Pri nátere exteriérových plôch je nutné povrch najprv farebne ošetriť /napr. farebnou lazúrou/ a až potom nanášať BOOTS-KLARLACK.

Vlastnosti:

- bez arómy, z umelých živíc, obsahujúci rozpúšťadlá
- extrémne odolný proti oteru
- vysoko odolný proti vplyvu poveternostných podmienok
- odolný proti úderu
- dobre roztierateľný
- pre vnútorné a vonkajšie použitie

Farebný tón:

bezfarebný

Stupeň lesku:

vysoký lesk

Hustota:

0,9 g/cm³

Spojivová báza:

špeciálna alkydová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty a všetkých starých náterov, nečistôt, machu, plesní, olejov, voskov a pod. Zvetrané a zošednuté drevo očistiť až na zdravé drevo, voľné častice odstrániť. Tropické a tvrdé drevá dôkladne očistiť produktom düfa Nitro-Universalverdünner a nechať odvetrať. Zvyšková vlhkosť masívnych kusov dreva nesmie presiahnuť 13 obj. %.

Spôsob nanášania:

štetcom z prírodných vlákien, valčekom alebo nástrekom



Technologický list

Postup nanášania:	Aplikácia štetcom z prírodných vlákien, valčekom alebo nástrekom. Drevené plochy, ktoré budú vo zvýšenej miere namáhané vodou, alebo vlhkosťou, je nutné impregnovat' 1- 2 nátery dufa Holzgrund a následne opatriť min. 2 nátery dufa BOOTS-KLARLACK. Pred použitím dôkladne premiešať. Nanosenie nástrekom môžu vykonávať len skúsený pracovníci. Neriediť.
Teplota pri spracovaní:	Min. teplota pre aplikáciu + 5 °C, optimálna teplota 15 - 20 °C.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	povrch proti prachu cca 4 hod. , pretierať cca po 24 hod. Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba sušenia pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve. * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.
Riedidlo:	Materiál je dodávaný v stave k k priamemu použitiu. Pre spracovanie neriediť
Čistenie nástrojov:	pracovné náradie umyť v dufa Terpenin-Ersatz, alebo v dufa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	V suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.