

Technologický list

CORREX DACHRINNENLACK

CORLSO

CORREX imitácia medi



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

ochranná a dekoračná farba z PVC na kovové a plastové podklady, imitujúca meď pre farebné prevedenie pozinkovaných stavebných dielov, ako napr. odkvapové žľaby, odkvapové rúry, krycie plechy, mreže , atď. Rovnako vhodný na hliník, železo, tvrdé PVC, betón a azbestocement. Vlastnosti: Odolná proti vplyvom poveternostných podmienok, hodvábnne matná PVC farba s vynikajúcou prídržnosťou.

Vlastnosti:

- odolná proti vplyvom poveternostných podmienok
- hodvábnne matná PVC farba s vynikajúcou prídržnosťou
- pre vonkajšie použitie

Farebný tón:

stará meď

Stupeň lesku:

hodvábnny mat

Hustota:

0,9 - 1,3 g/cm³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

musí byť nosný, suchý, očistený od voľných častíc, prachu, oleja a mastnoty. Nové zinkové a pozinkované diely odmastiť a ošetriť prípravkom Zn Oxyd, alebo riedeným roztokom čpavku a prebrúsiť. Železo dôkladne očistiť od hrdzi a natrieť základnou farbou.

Spôsob nanášania:

štetcom s prírodným vlasom, na väčšie plochy valčekom s jemným pórováním. Nástriek by mal robiť len profesionál (airless – tryska 0,011-0,013 palcov, tlak cca 150 barov, neriediť)

Postup nanášania:

Pred aplikáciou dôkladne premiešať a nanášať 2 neriedené nátery. Náter by mal vytvoriť uzatvorenú vrstvu bez kazov a prázdnych miest. Let takto je možné vytvoriť dlhodobú a istú ochranu proti korozi.

Teplota pri spracovaní:

min. +8°C okolného vzduchu i natieranej plochy, v priebehu spracovania i schnutia.

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

proti prachu po: cca 1 hod.

pretierateľný po: cca 12 hod.

Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba sušenia pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Technologický list

| | |
|----------------------------|--|
| Výdatnosť*: | cca 10 m ² /l v jednej vrstve * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu. |
| Riedidlo: | neriediť, materiál je pripravený k priamemu spracovaniu |
| Čistenie nástrojov: | dúfa Terpentin-Ersatz alebo Pinselreiniger |

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| Veľkosť balenia: | 750 ml |
| Skladovanie: | v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale. |
| Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov: | viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk . |

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.