

Technologický list

düfa GLASDEKORGEWEBE-KLEBER D125

lepidlo na sklené tapety



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	disperzné lepidlo na sklené tapety, k priamemu použitiu pre interiéry k lepeniu textilných, sklených, velúrových, vinylových a ťažkých tapiet, PVC fólií s tkanivovou rubovou stranou.
Vlastnosti:	• po zaschnutí transparentné • nepresakuje cez textilné tapety /okrem tých, ktoré majú riedku štruktúru/ • je možné ho premiešať do lepidla düfa TAPETENKLEISTER pre zvýšenie jeho lepiacich schopností • pre vnútorné použitie
Farebný tón:	po zaschnutí transparentné
Hustota:	1,09 g/cm ³
Pojivová báza:	terpolymerná disperzia

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Vhodné na všetky podklady v interiéri, ako napríklad omietky, betón, sadrokartón, drevotrieska a pod. Podklad musí byť suchý / max. 4,5 obj. %/, savý, čistý, nosný a hladký. Staré nátery a tapety je treba odstrániť. Nepevné a savé podklady ošetriť penetráciou düfa Tiefgrund D314.
Spôsob nanášania:	valčekom
Postup nanášania:	Pred použitím lepidlo dôkladne premiešať. Lepidlo naniesť neriedené na podklad štetkou, alebo valčekom v 1 – 2 pruhoch, potom tapetu položiť a pritlačiť čistým gumovým valčekom. Zvyšky lepidla ihneď umyť vlhkou hubou. Doba spracovateľnosti: Lepidlo je spracovateľné po dobu 45 min. do tejto doby je možné ešte s tapetami manipulovať. Upozornenie: Pri prelepovaní tapiet z polystyrolu /napr. Depron/ je nutné urobiť medzi-vrstvu z lepidla STYROPORKLEBER zriedeného s 25% vody.
Teplota pri spracovaní:	spracovávať pri teplotách vyšších ako +10°C, teplota vzduchu, podkladu aj tapiet by mala byť rovnaká.
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	2 - 6 hod podľa savosti podkladu *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Technologický list

Výdatnosť*:	cca 200 – 400 g/m ² *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	Ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	10 kg
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.