

Technologický list

düfa TIEFGRUND D314 Špeciálna penetrácia



www.blauer-engel.de/uz12a



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Špeciálny penetračný náter, bez rozpúšťadiel, ktorý sa vyznačuje zvlášť dobrým spevňujúcim a kapilárnym účinkom. Určený k penetrácii všetkých minerálnych omietok, sadrových stavebných materiálov, muriva všetkého druhu, azbestocementu, betónu, a plynobetónu. Na spevnenie vonkajších plôch, so starým pieskovým a kriedovým podkladom. Na spracovanie vynikajúcej príľnavosti náteru na podklade natrených aj nenatrených omietkových plôch. Vhodné najmä pre vnútorné priestory a pre priestory potravinárskeho charakteru, pretože nevyparuje žiadne rozpúšťadlá a je takmer bez zápachu aj počas aplikácie. Použitie tiež v zle vetraných miestnostiach. Ľahko spracovateľná, dobre dýchateľná. Tento produkt nie je vhodný pod silikátové a silikónové nátery.

Vlastnosti:

- riediteľná vodou
- odolná proti alkáliám
- paropriepustná
- odolná proti vplyvom poveternostných podmienok
- určená pre vnútorné a vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

mliečne biely, po zaschnutí bezfarebný

Hustota:

1,14 g/cm³

Pigmentová báza:

transparentná

Spojivová báza:

akrylátová disperzia

Obsah látok:

polymerová disperzia, voda, aditíva a konzervačné látky

Možnosti tónovania:

Nemiešať s inými výrobkami. Ak je nutné penetráciu tónovať, použiť výhradne produkt düfa D 28.

ZPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť vyzretý, čistý, suchý / max. 4,5 obj. % vlhkosti/ a nosný. Staré, nespoľahlivo držiace nátery treba odstrániť.

Spôsob nanášania:

Nanášať najlepšie štetkou, ale aj valčekom alebo nástrekom.

Technologický list

Postup nanášania:	Nanášať neriedené, podľa savosti podkladu aj dva nátery. Na podklade sa nesmie aplikáciou penetrácie vytvoriť lesklý uzavretý film! Ak je podklad málo savý a neprijíma penetráciu, nepenetrujte a kontaktujte našu poradenskú linku. Aplikácia penetrácie by mala byť posledná operácia na podklade, pred náterom, alebo naťahovaním stierky, atď.
Teplota pri spracovaní:	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, behom spracovania aj schnutia.
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>Preschnuté po:</i> cca 8 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu, sa doba schnutia výrazne predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1 l - 5 l - 10 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.