

Technologický list

düfa TIEFGRUND TB D315

špeciálna rozpúšťadlová penetrácia



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Vysoko účinný špeciálny penetračný náter s rozpúšťadlami, s vysokou schopnosťou vsakovania a spevnenia, pre vnútorné i vonkajšie použitie, určený na penetráciu všetkých silne savých a nesúdržných minerálnych podkladov - omietok, tehál, cementových dosiek, strešných pálených a betónových škridiel, eternitu, atď. Vhodný pre použitie i na podklady so zvyškami nečistôt - nikotín, sadze, atď.

Vlastnosti:

- odolný proti vplyvom poveternostných podmienok podľa DIN 18 363
- pevne držiaci
- hlboko prenikajúci
- paropriepustný
- obsahuje rozpúšťadlá
- určený pre vnútorné i vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

bezfarebný

Hustota:

0,82 g/cm³

Pigmentová báza:

transparentná

Spojivová báza:

akrylátová živica

Obsah látok:

akrylátová živica, bezaromatové rozpúšťadlá

Možnosti tónovania:

Nemiešať s inými výrobkami.

ZPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť vyzretý, čistý, suchý / max. 4,5 obj. % vlhkosti/ a nosný. Staré, nespoľahlivo držiace nátery treba odstrániť.

Spôsob nanášania:

štetkou

Technologický list

Postup nanášania:	Na normálne savý podklad neriediť. Nepevné, silne savé podklady niekoľkokrát pretrieť, až je dosiahnutá dostatočná pevnosť. Na veľmi málo nasiakavé podklady zriediť až do 50% lakovým benzínom alebo univerzálnym riedidlom. Pracovať systémom "mokrú do mokrej". Na podklade sa nesmie aplikáciou penetrácia vytvoriť lesklý uzavretý film! Ak je podklad málo savý a neprijíma penetráciu, nepenetrujte a kontaktujte našu poradenskú linku. Aplikácia penetrácie by mala byť posledná operáciou na podklade pred náterom alebo ťahovaním stierok atď.
Teplota pri spracovaní:	nie je náchylné na mráz
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>pretierateľné po:</i> cca 12 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu, sa doba schnutia výrazne predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 4 - 6 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	Materiál je dodávaný v stave na priame použitie. Pre spracovanie neriediť. Na veľmi málo nasiakavé podklady zriediť až do 50% lakovým benzínom alebo univerzálnym riedidlom.
Čistenie nástrojov:	dūfa Terpentin-Ersatz alebo dūfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	5,0 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

10. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.