

Technologický list

EFFEKT-DESIGN RELIEF- WANDSPACHTEL EDOR reliefna omietka



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

interiérová vodou riediteľná omietkovina* pre následnú aplikáciu lazúr **EFFEKT-DESIGN** na vytvorenie štruktúrovaného podkladu pod lazúrovacie nátery **EFFEKT-DESIGN**. Zdôrazňuje svetlé a tmavé efekty a dáva povrchu požadovanú finálnu štruktúru. Môže byť použitá na sadrové omietky, betón, nosné a disperzné nátery.

*Nejedná sa o výrobok podľa normy ČSN EN 15824 (72 2402) Špecifikácia vonkajších aj vnútorných omietok s organickými spojivami.

Vlastnosti:

- vodou riediteľná
- pripravená k okamžitému použitiu
- paropriepustná
- bez zápachu
- možno farebne tónovať
- vytvára typickú štruktúru „omietky z Provance“ a ďalších štruktúr
- určená pre vnútorné použitie

Stupeň lesku:

mat

Farebný odtieň:

biely

Hustota:

1,9 g/cm³

Spojivová báza:

akrylátová disperzia

Obsah látok:

akrylátová disperzia, minerálne plnivá, pomocné filmotvorné prostriedky, aditíva, konzervant Methyl- a Benzyl-Isothiazolinon. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Možnosti tónovania:

Prípadné tónovanie pomocou systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť čistý, nosný, suchý. Nedržiace častice dôkladne odstrániť. Silne savé podklady pred náterom ošetriť penetráciou, napr. **düfa Tiefgrund LF D314**.

Spôsob nanášania:

nanášanie - nerezovým hladidlom; vytváranie štruktúry – hladidlom, štetkou, štruktúrnymi valčekmi

Technologický list

Postup nanášania:	Pred aplikáciou dôkladne premiešať. Aplikovať najlepšie nerezovým hladidlom do rovnomernej vrstvy a ihneď vytvárať požadovanú štruktúru (hladidlom, štetkou, štruktúrnymi valčekmi, apod./ Pred následnou aplikáciou lazúr musí byť vrstva úplne preschnutá tj cca za 12-36 hod. Naväzujúce plochy by mali byť spracované bez prerušenia.
Teplota pri spracovaní:	produkt nesmie byť aplikovaný na priamom slnku. Dbáť, aby počas nanášania a schnutia neklesla teplota objektu a okolitého vzduchu pod +5°C.
Doba schnutia	<i>možnosť pretierať po:</i> cca 12 – 24 hod. (podľa hrubosti vrstvy) <i>dôkladne preschnuté po:</i> cca 3 dňoch
pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	*Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 5 m ² z jedného balenia *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	8,0 kg
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.