

Technologický list

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR METALLICA EDML metalická lazúra



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Disperzná lazúra s metalickým efektom do interiéru , použiteľná až po natónovaní na miešacom automate. Interiérová farba so špeciálnymi metalickými pigmentmi pre zvláštny vzhľad povrchových plôch s pôvabom kovového vzhľadu. Ideálna pre dekoratívne nátery reprezentatívnych plôch, ako sú napríklad , nákupné centrá, boutique, kancelárske budovy, banky, poisťovne a pod.
Upozornenie:	na jemne štruktúrovaných hladkých plochách, alebo plochách s nepriaznivým uhlom svetla, môžu vznikať čmuhy. Ako základný náter podkladu nie sú vhodné matné farby.
Vlastnosti:	• vodou riediteľná • nefalšovaný kovový vzhľad • vysoko odolná proti oderu • paropriepustná • určená pre vnútorné použitie
Stupeň lesku:	stredný lesk
Farebný odtieň:	29 farebných odtieňov na miešacom automate
Hustota:	cca 1,1 g/cm ³
Spojivová báza:	vinylacetátová disperzia
Pigmentová báza:	hliníkový prášok
Možnosti tónovania:	do 29 farebných odtieňov pomocou systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený všetkých nečistôt a voľných častíc. Nedržiace podklady dôkladne odstrániť a plochy očistiť. Ideálne na hrubé a štruktúrované podklady. POZOR: hliníkové pigmenty reagujú s vlhkosťou na kyslé prostredie v poklade, a preto môže dôjsť k nežiaducemu zafarbeniu podkladu. Doporučujeme kvalitný izolačný náter podkladu!!!
------------------------	--

Technologický list

Spôsob nanášania:

štetkou alebo valčekom, prípadne nástrekom

Postup nanášania:

podklad najprv natrieme **düfa Seidenlatex MIX M424**, natónovaný do podobného odtieňu, ako metalický náter (viď tabuľka nižšie), ktorý pred použitím dôkladne premiešame. Potom urobíme štetkou alebo valčekom so stredným vlasom 1–2 neriedené nátery **EFFEKT-DESIGN Wandlasur Metallica**. Je treba dbať na rovnomerné nanášanie najprv do kríža a nakoniec jedným smerom stiahnuť valčekom. Na hladké podklady doporučujeme k docieleniu veľmi atraktívneho vzhľadu použiť na záver oválnu štetku k uhladeniu.

Teplota pri spracovaní

min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, behom spracovania aj schnutia.

Priradenie farbeného odtieňu podkladu zo vzorovníka FARBE ERLEBEN k metalickému odtieňu:

metalický odtieň	Odtieň podkladu*	metalický odtieň	odtieň podkladu*	metalický odtieň	odtieň podkladu*
MET 001	776	MET 011	717	MET 021	770
MET 002	857	MET 012	652	MET 022	876
MET 003	855	MET 013	663	MET 023	776
MET 004	806	MET 014	621	MET 024	753
MET 005	190	MET 015	381	MET 025	736
MET 006	189	MET 016	313	MET 026	201
MET 007	605	MET 017	104	MET 027	194
MET 008	610	MET 018	115	MET 028	778
MET 009	703	MET 019	111	MET 029	341
MET 010	722	MET 020	159	MET 030	794

* vzorník FARBE ERLEBEN

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:

dôkladne preschnutý po: cca 4 dňoch

*Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Výdatnosť*:

cca 10 m²/l v jednej vrstve, podľa techniky spracovania

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.

Riedenie:

neriediť

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1 l – 2,5 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.