

Technologický list

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR CLASSIC EDLC lazúra Classic



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Disperzná lazúra do interiéru, použiteľná až po natónovaní na miešacom automate - na dekoratívnu úpravu stien, ideálna na jemno – i hrubozrné vnútorné omietky.
Vlastnosti:	• výdatná • ľahko spracovateľná • bez zápachu • určená pre vnútorné použitie
Stupeň lesku:	mat
Farebný odtieň:	transparentný
Hustota:	1,03 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia
Obsah látok:	akrylátová disperzia, minerálne plnivá, pomocné filmotvorné prostriedky, aditíva, konzervant Methyl- a Benzyl-Isouthiazolinon. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Možnosti tónovania:	23 farebných odtieňov pomocou systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť čistý, nosný, suchý , zbavený všetkých nečistôt a voľných častíc. Veľmi savé podklady penetrovať napr. düfa Tiefgrund LF D314 .
Spôsob nanášania:	valčekom, handrou, tupovaním alebo chlpatou rukavicou
Postup nanášania:	Spôsob spracovania je individuálny. EFFEKT-DESIGN Wandlasur Classic sa nanáša na podklad potiahnutý omietkou EFFEKT-DESIGN Wischstrukturputz alebo EFFEKT-DESIGN Relief-Wandspachtel . Po dôkladnom preschnutí týchto materiálov sa EFFEKT-DESIGN Wandlasur Classic nanáša v požadovanom odtieni valčekom, handrou, tupovaním alebo chlpatou rukavicou. Možno riediť max. do 10% vodou. Nadväzujúce plochy musia byť spracované bez prerušenia.
Teplota pri spracovaní	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu , behom spracovania aj schnutia.

Technologický list

Doba schnutia pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	cca 6 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 10 m ² z jedného balenia , podľa techniky spracovania *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	max. do 10% vodou
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1 l – 2,5 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale , minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.