

Technologický list

EFFEKT-DESIGN WISCH-STRUKTURPUTZ EDOJ štruktúrálna omietka



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Interiérová vodou riediteľná syntetická omietkovina* pre vytvorenie štruktúrovaného podkladu pod lazúrovacie nátery EFFEKT-DESIGN v štýle „Stredomoria“. *Nejedná sa o výrobok podľa ČSN EN 15824 (72 2402) Špecifikácia vnútorných aj vonkajších omietok s organickými spojivami.
Vlastnosti:	• elastická • paropriepustná • bez zápachu • ľahko spracovateľná • určená pre vnútorné použitie
Zrnitosť:	jemná (fein), hrubá (grob)
Farebný odtieň:	biely
Hustota:	1,64 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia
Obsah látok:	akrylátová disperzia, minerálne plnivá, pomocné filmotvorné prostriedky, aditíva, konzervant Methyl- a Benzyl-Isouthiazolinon. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Možnosti tónovania:	pomocou systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený nečistôt a voľných častíc. Olejové nátery bezo zvyšku odstrániť. Opravené miesta, savé a skriedovatené podklady penetrovať düfa Tiefgrund LF D314 . Nerovnomerné farebné podklady a miesta vyspravené stierkou doporučujeme pretrieť bielou farbou.
Spôsob nanášania:	valčekom, hladítkom alebo sterkou
Postup nanášania:	EFFEKT-DESIGN Wisch-Strukturputz nanášame chlpatým valčekom alebo sterkou. Ešte do mokrého materiálu potom vytvárať požadovanú štruktúru. Pred následnou aplikáciou lazúr musí byť vrstva celkom preschnutá.
Teplota pri spracovaní	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, behom spracovania aj schnutia.

Technologický list

Doba schnutia pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	<i>na dotyk:</i> po cca 4 hod. <i>suchá:</i> po cca 10 hod. <i>ďalšie spracovanie možné:</i> po cca 24 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 15 m ² z jedného balenia , podľa techniky spracovania *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	5,0 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydáním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.