

Technologický list

düfa EP-BODENSIEGEL

GDN

Garážový dvojzložkový náter



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Odolný silnej mechanickej záťaži, vodou riediteľný, dvojzložkový náter na podlahy a steny na báze epoxidovej živice. Na všetky minerálne podklady, hlavne na tie, po ktorých jazdia resp. parkujú dopravné prostriedky, ako napr. prejazdy domov, poschodové parkoviská, podzemné garáže, depá a garáže. Použiteľný ako náter na podlahy a steny v pivniciach a skladových priestoroch.

Vlastnosti:

- odolný proti zriedeným kyselinám, slabým lúhom, benzínu, roztokom solí
- pre plochy s pohybom automobilov a vysokozdvížných vozíkov
- nie je vhodný k dlhšiemu zaťaženiu, ako nádrže na olej, alebo vjazdové brody
- vodou riediteľný
- šetrný k životnému prostrediu
- odolný mechanickej záťaži
- len do interiérov

Farebný tón:

2 odtiene šedej. Dotónovanie nie je možné.

Reklamácia farebného odtieňa, celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nemožno uznať.

Hustota:

1,6 g/cm³

Spojivová báza:

vodou riediteľná epoxidová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Vhodný na všetky suché, nosné, minerálne podklady, bez oleja prachu a iných voľných častíc. Nie je vhodný na sadrovo viazané a bitumenové podlahy. Max. obsah vlhkosti podkladu nesmie prekročiť 5 obj. %, predpokladom je tiež minimálna pevnosť podkladu 1,5 N/mm². Nosné, znečistené plochy sa čistia prúdom vody, alebo pary. Nenosné, silno znečistené povrchy /napr. olejom, tukom, alebo plochy obsahujúce kriedový, sklovitý cement/, musia byť starostlivo mechanicky pripravené.

Technologický list

Spôsob nanášania:	štetkou, valčekom alebo nástrekom
Postup nanášania:	Pridať tvrdidlo do základnej hmoty a pomaly otáčajúcim miešadlom (max. 400 otáčok/min.) intenzívne miešať. Potom dať do inej nádoby a ešte raz dôkladne premiešať. Neriediť. Pomer zmesi farby k tvrdidlu je = 100 g farby : 23,5 ml tvrdidla, alebo 100 ml farby : 23,5 ml tvrdidla. Možno používať cca 2 hodiny /v závislosti na teplote./ Základný náter: neporušené, nové minerálne podklady natrieť EP-Bodensiegel podľa savosti rozriedením 5-10 % vody. <u>Základný náter</u> musí byť nanášaný valčekom a intenzívne zapracovaný do podkladu. <u>Náter:</u> Najskôr po 12 hodinách a najneskôr do 24 hodín po základnom nátere naniesť prvú vrstvu nerozriedeného materiálu EP-Bodensiegel. Druhá vrstva sa musí tak vykonať do 24 hodín.
Teplota pri spracovaní:	min. + 10°C pre objekt aj okolie, počas pracovania aj schnutia
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>odolnosť proti chôdzi:</i> po 24 hod. <i>mechanicky zaťažiteľný:</i> po 3 dňoch <i>dôkladne preschnutý:</i> po 7 dňoch *Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 5 m²/kg v jednej vrstve * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.
Riedidlo:	voda
Čistenie nástrojov:	vodou ihneď po použití

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	5,0 kg
Skladovanie:	v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

6. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.