

Technologický list

düfa FENSTER- und TÜRENLACK SLO špeciálny bezaromátový email na okná



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	mikroporézny, syntetický špeciálny náter na drevo. Obzvlášť vhodný na lakovanie veľkých drevených stavebných dielov – okná, dvere, záhradný nábytok, atď.
Vlastnosti:	• odoláva poveternostným vplyvom podľa normy DIN 18 363 • nesteká, je vzdušný • vhodný ako základný náter, medzináter aj krycí náter • veľmi dobrá krycia schopnosť, roztieranie a plnivosť • zrkadlový lesk • odolnosť proti nárazu a úderu • dlhodobo zatienené plochy môžu vykazovať mierne farebné zmeny • pre vnútorné a vonkajšie použitie
Farebný tón:	biely
Stupeň lesku:	lesk
Možnosti tónovania:	produktom düfa Seidenmattlack – max. do 5% (väčšie množstvo mení výsledné vlastnosti náteru)
Hustota:	1,1 g/cm ³
Spojivová báza:	alkydová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Podklad musí byť čistý a odmastený . Vlhkosť dreva by mala byť nižšia ako 12 obj. %. Staré nátery úplne odstrániť. Tropické drevá vyprať pomocou düfa VERDÜNNER AF. Plochy ktoré sú vystavené vysokej vlhkosti a poškodené drevo impregnovat produktom düfa Holzgrund. Podklady napustené fermežou dôkladne obrúsiť a odmastiť.
Spôsob nanášania:	štetcom, valčekom , alebo striekaním
Postup nanášania:	Nové drevo a drevo veľmi namáhané v exteriéri impregnovat produktom düfa HOLZGRUND. Nechať dôkladne preschnúť. Prípadné tmelenie vykonávať materiálom düfa Schnell-Spachtel, netmeliť plošne! Potom nanášať tri nátery düfa FENSTERLACK , metódou „ mokrá do mokrej“ (t.j. ďalší náter vykonať po 3-6 hod. na nie úplne zaschnutý predchádzajúci náter) - tým je zaručená maximálna paropriepustnosť výsledného náteru.

Technologický list

Teplota pri spracovaní:

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

Prvý náter riediť cca 10% dūfa VERDÜNNER AF, ďalšie nátery neriediť. Na vnútorné použitie je možné naniesť 3 nátery priamo na obrúsené a odmastené drevo bez impregnácie tou istou metódou. Nespracovávať na priamom slnku.

min. + 5°C pre objekt aj okolie, počas pracovania aj schnutia

Výdatnosť*:

cca 13 m²/l v jednej vrstve

* Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.

Riedidlo:

dūfa VERDÜNNER AF

Čistenie nástrojov:

pracovné náradie umyť v dūfa VERDÜNNER AF alebo dūfa Pinselreiniger.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:

750 ml – 2,5 l

Skladovanie:

v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.