

Technologický list

düfa FUGEN ACRYL AH

akrylátová tesniaca a špárovacia hmota



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

plasticko – elastická jednozložková tesniaca a špárovacia hmota na báze akrylátovej disperzie – na trhliny v betóne, omietke a dreve, spojovacie štrbiny drevených a kovových rámov do betónu a kameňa, špáry medzi okennými parapetmi, schodmi a stenami, lištami, stropmi a stenami, lepenie a utesňovanie plynobetónu, utesňovanie špár, ktoré sú vystavené minimálnemu pohybu /max. 7,5%/. Nevhodná na dechtové a asfaltové podklady. Nevhodná na špáry, ktoré sú vystavené trvalému a dlhodobému vplyvu vody.

Vlastnosti:

- ľahko spracovateľná, plasticko-elastická
- má veľmi dobrú príľnavosť na rôznych stavebných materiáloch
- dobre na ňu možno naniesť nátery disperzných a akrylových farieb
- nie je citlivá na mráz
- dobre na ňu možno naniesť nátery disperzných a akrylových farieb
- obsahuje ochranu proti hrdzi
- použiteľná v interiéri aj v exteriéri.

Farebný odtieň:

viz vzorkovnica

Stupeň lesku:

mat

Spojivová báza:

čisto akrylátová disperzia

Hustota:

1,57 g/cm³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

eloxovaný hliník, lakované drevo, betón, azbestocement, murivo, sklo, dlaždice. Ostatné podklady konzultujte s našou firmou.
Veľmi savé podklady natrieť najprv zriedenou hmotou v pomere 1 diel hmoty na 2 diely vody. Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, zbavený masti, olejov, a iných nečistôt.

Spôsob nanášania:

ručná pištoľ na kartuše alebo pištoľ na stlačený vzduch

Technologický list

Postup nanášania:	Uzáver na hornom okraji kartuše pred závitom narezať , odskrutkovať a špičku zrezať podľa požadovanej hrúbky nanášanej hmoty. Hmotu natlačiť do špáry / tak aby nevzniklo prázdne miesto/. Prebytočnú hmotu ihneď odstránime. Vytvrdnutú hmotu odstrániť mechanicky. Uhladenie vykonať špárovačkou alebo gitovacím nožom. Dohladenie možno vykonať pomocou terpentínu. Pokiaľ sa pracuje vonku, nesmie na špáru po vyplnení min. 5 hod. pršať. Nepoužívať tam, kde sa voda z hmoty nemôže vyparovať.
Teplota pri spracovaní:	od +5°C do +40°C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	podľa hrúbky vrstvy: cca 3 - 20 hod. *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	z jedného balenia cca 12 m špáry 5x5 mm *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme previesť zkušobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	310 ml
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.