

## Technologický list

### düfa FÜLLSTOFF INNEN SHI celulózová stierková hmota vnútorná



#### POPIS PRODUKTU

##### Možnosti použitia:

Priľnavá elastická stierková hmota a plniaca celulózová hmota neobsahujúca azbest. Len pre vnútorné práce. K vyplneniu : trhlín, dier, špár, medzier, štrbín napr. v omietke, betóne, murive, plynobetóne, panelov, dreva. **K tmeleniu a hladeniu:** všetkých minerálnych podkladov pre tapety a nátery. Rýchlo schne aj v silných vrstvách. Tuhne hydraulicky, t.j. tvrdne i na nesavých podkladoch. **K položeniu, lepeniu a spárovaniu:** izolačných a ľahkých stavebných dosiek, ako sú sádkokartóny, heraklitové dosky. Trhliny, špáry, ulomené hrany stien a ďalšie poškodené miesta na paneloch opraviť špachtľou. Rovnako hmotu po vytvrdnutí možno rezať, vyrezávať, brúsiť, škrabať, atď.

##### Vlastnosti:

- vysoká plniaca schopnosť a stálosť
- dobrá schopnosť zadržiavať vodu
- vynikajúca priľnavosť
- ľahko miešateľná hmota, pri jej spracovaní nedochádza k stekaniu
- pri nanášaní tenkých vrstiev sa neodvaľuje , netrhá sa, nezmršťuje sa
- prepúšťa vzduch a je savá tak isto ako omietka
- nejedovatá , neleptavá, chemicky neutrálna, nehorľavá
- len pre vnútorné použitie

##### Hustota:

2,96 g/cm<sup>3</sup>

##### Spojivová báza:

calciumsulfat

#### SPRACOVANIE

##### Vhodný podklad:

podklady musia byť pevné , čisté a nosné. Hmotu možno používať na omietke, kameni , stene, betóne, plynobetóne, dreve na ľahkých stavebných doskách, izolačných doskách atď. Nevhodné sú dlhodobovo vlhké plochy, podlahu, sklo umelé hmoty a kov. Na drevených podkladoch je v prípade plošného tmelenia potrebné vytvorenie spojivového mostu napr. düfa D10.

##### Spôsob nanášania:

Lyžica, špachtľa, japonská špachtľa. Pre plošné tmelenie hladítko.

##### Postup nanášania:

Podľa požadovanej konzistencie 1,5-2 diely hmoty rozmiešať s 1 dielom vody. Rozrobená hmota je spracovateľná zhruba hodinu. Preto je nutné pripraviť len také množstvo, ktoré môže byť za túto dobu spracované. Z rozrobenej hmoty len odobrať, znovu nepremiešavať a nedopĺňať vodou!

## Technologický list

### Teplota pri spracovaní:

### Doba schnutí

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu\*:

### Spotreba\*:

### Riedenie:

### Čistenie nástrojov:

K príprave používať len čisté nástroje, aby nedošlo k skráteniu doby spracovateľnosti.

**Spracovanie:** Pri plnení trhlín a dier napchať hmotu pevne až dole a potom uhladiť. Pri plošnom tmelení naniesť hmotu lyžicou a stiahnuť do hladka. U sádkartónových dosiek vložiť ešte do vlhkej hmoty výstuž a po zatuhnutí uhladiť (rešpektovať pokyny výrobcov dosiek). Vytvrdnutie materiálu nastáva po cca 20-24 hod. podľa teploty a vlhkosti prostredia. Po tejto dobe je možné materiál už brúsiť a nanášať ďalšie vrstvy, alebo nátery.

min. + 5°C pre objekt aj okolie, počas pracovania aj schnutia

12 – 24 hod.

\*Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

cca 1 - 2 kg/m<sup>2</sup> podľa nerovnosti podkladu a hrúbky vrstvy

\*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme previesť zkušobný náter.

vodou; 1 diel vody : 1,5-2 dielami hmoty

po použití dôkladne očistiť vodou

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na [www.dufa.sk](http://www.dufa.sk).

## OSTATNÉ INFORMÁCIE

### Veľkosť balenia:

1 kg – 5 kg -10 kg -25 kg

### Skladovanie:

v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Pri správnom skladovaní nemá výrobok obmedzenú dobu použiteľnosti.

### Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na [www.dufa.sk](http://www.dufa.sk).

30. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: [meffert@meffert.cz](mailto:meffert@meffert.cz), [www.meffert.cz](http://www.meffert.cz).