

Technologický list

düfa HARMONIEWEISS

Harmonieweiss



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Vysoko krycia interiérová farba na bázi silikátů , pre zdravú klímu v miestnostiach. Osvedčenie ECARF – je určená pre alergikov – bez obsahu alergizujúcich látok, konzervantou atď.

Vlastnosti:

- vysoko krycia
- odolnosť proti oderu podľa DIN 13 300: trieda 3; krycia schopnosť podľa DIN 13 300: trieda 2
- umývateľná
- vysoko paropriepustná a regulujúca vlhkosť
- má prírodnú ochranu proti vzniku plesní
- je určená pre alergikov – bez obsahu alergizujúcich látok
- bez zmäkčovadiel a konzervačných látok
- ozdravuje vzduch v miestnostiach
- určená pre vnútorné použitie

Stupeň lesku:

mat

Farebný odtieň:

biely

Hustota:

1,58 g/cm³

Spojivová báza:

vodné sklo so špeciálnou polymérovou disperziou

Možnosti tónovania:

silikátovými tónovacími farbami

Upozornenie:

Reklamácie farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Určené na všetky interiérové podklady – omietka, betón, papierové a drevené tapety. K pretieraniu starých náterov na disperznej báze. Podklad musí byť suchý, pevný a zbavený všetkých nečistôt.

Spôsob nanášania:

Štetkou, valčekom, nástrekom , aj metódou airless (uhol nástreku 40-80°, veľkosť trysky 0,026-0,031 palcov; tlak cca 160 - 180 barov).

Postup nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešať. Normálne stačí jeden dôkladne rovnomerný náter, u silno a nerovnomerne savých podkladov vykonať prvý náter, zriedený s max. 10% vody, druhý náter neriediť.

Technologický list

Teplota pri spracovaní	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu , behom spracovania aj schnutia.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>Možnosť pretierať po:</i> cca 4 hod. <i>*Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.</i>
Výdatnosť*:	cca 7 m ² /l v jednej vrstve. <i>*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.</i>
Riedenie:	vodou, max. do 10%
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	5,0 l - 10,0 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale , minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.