

Technologický list

düfa IMPRÄGNIERGRUND IND

Impregnácia na drevo



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	vodou riediteľný základný impregnačný náter na drevo – vhodný na základné napustenie okien, dverí, okeníc, obloženia . Optimálny základný náter pod následné vodou riediteľné farby a lazúry. Zlepšuje prídržnosť následných náterov.
Vlastnosti:	• Hlboko pôsobiaca impregnácia • Nezanáša póry dreva • umožňuje „dýchanie „ dreva • reguluje obsah vlhkosti • odolný proti vplyvom poveternostných podmienok • Určený na vnútorné a vonkajšie použitie
Farebný odtieň	transparentný
Hustota:	1,01 g/cm ³
Obsah látok:	akrylátová disperzia prísady , špec. alkydová živica , glykol, aditiva, konzervačný prostriedok Methyl- a Benzyl-Isothiazolinon;

SPRACOVANIE

Podklad:	musí byť očistený od starých náterov, machu húb, spráchnivených častí nečistôt, živice, vosku a olejov. Tropické drevá a drevá s vysokým obsahom živice očistiť riedidlom düfa NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNER a nechať dôkladne odvetrať. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15% u rozmerovo stálych dielov a 18% u rozmerovo nestálych dielov. Šedivý povrch dreva je nutné mechanicky odstrániť až na zdravé drevo. Naimpregnované drevo je potrebné ďalej povrchovo upraviť najneskôr do 4 týždňov (pri dodržaní doby schnutia).
Spôsob nanášania:	Štetcom alebo norením
Postup nanášania:	Pred použitím dobre premiešať. . V interiéri urobiť 1 náter, v exteriéri 1-2 nátery podľa savosti dreva.
Teplota pri spracovaní:	min. +8°C teplota objektu i okolitého vzduchu, počas spracovania a schnutia

Technologický list

Doba schnutia:
pri +20°C a 60% rel. vlhkosti
vzduchu*:

suchý na dotyk: cca 1 hod.
Pretierateľný po: cca 12 hod.

* Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 10 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.

Riedenie :

Neriediť

Čistenie nástrojov:

Ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:

750 ml – 2,5 l

Skladovanie:

v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.

**Zaradenie a likvidácia
odpadov a obalov:**

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

6. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.