

Technologický list

MALIARSKÁ FARBA KOMFORT KOM1

vysoko paropropustná maliarska farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Matná, vodou riediteľná, vysoko paropriepustná akrylátová disperzná farba pre vnútorné použitie. Pre vysoko biele a veľmi krycie nátery s malou mechanickou záťažou. Vhodná i pre nátery sadrokartónov a sanačných omietok.

Vlastnosti:

- dobre spracovateľná
- po zaschnutí s vysokou krycou schopnosťou
- náter schne bez stopy nánosu
- vďaka dobrej priľnavosti sú možné opakované nátery
- určená pre vnútorné použitie

Stupeň lesku:

mat

Farebný tón:

biely

Hustota:

1,58 g/cm³

Pigmentová báza:

titandioxid a prírodné plnivé

Spojivová báza:

polymerová disperzia

Obsah látok:

polymerová disperzia, biele pigmenty, uhličitán vápenitý, voda, aditiva a konzervačné látky

Možnosti tónovania:

Neobmedzené pomocou tónovacích farieb dufa D230, alebo P700. Do obmedzenej odtieňovej škály, pomocou tónovacích automatov a špeciálnych pigmentových koncentrátov.

Upozornenie:

K výrobe produktu sa používa prírodných plnidiel a granulátů, čo môže ovplyvniť koliesanie farebných odtieňov. Preto je treba pracovať na uzatvorených plochách len s materiálom rovnakej šarže. V prípade použitia viacej šarží je doporučujeme vopred vzájomne zmiešať.

Reklamácia farebného tónu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúceho reklamovania skúšobnej aplikácie malej plochy, nie je možné uznať.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Farbu možno použiť na všetkých podkladoch, ktoré sú schopné niesť náter. Podklad musí byť vyzretý, pevný, čistý, nosný a suchý / max 6 obj. % vlhkosti/, bez biotického napadnutia. Nedržiace, alebo nepevné staré nátery

Technologický list

Spôsob nanášania:	treba odstrániť. Nasiakavé podklady ošetriť penetráciou KOM3. Vhodnosť neštandardných podkladov a ich úpravy konzultujte s technikmi našej firmy.
Postup nanášania:	štetcom, valčekom, nastriekaný aj metódou airless 1. náter – základný: farbu možno zriediť až do 10% vodou. 2. náter – konečný:- podľa možnosti už neriediť. Ďalší náter môžeme vykonať až po dokonalom preschnutí predchádzajúceho náteru., tj. cca po 12 hod. Počas schnutia môže dôjsť vplyvom prevlhčenia k dočasnému zníženiu kryvosti predchádzajúcich náterov.
Teplota pri spracovaní:	min. + 5° C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	možno pretierať po: 12 hod. *Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 7 m ² /l v jednej vrstve. Plná krycia schopnosť náteru sa prejaví až po jeho úplnom zaschnutí- nenášajte za mokra zbytočne silnú vrstvu farby. *Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme previesť skúšobnú aplikáciu.
Riedenie:	vodou, max. do 10%
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	2,5 l - 5 l - 10 l - 15 l - 25 l
Skladovanie:	v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.