

Technologický list

FASÁDNA FARBA KOMFORT SILIKON KOM6

disperzná fasádna farba so silikónom



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Matná, vodou riediteľná, akrylátová disperzná fasádna farba s obsahom silikónu, na vonkajšie nátery, so zvýšenou odolnosťou proti vplyvu poveternostných podmienok. Vhodná aj ako vnútorný matný náter s vysokou odolnosťou proti oteru. Na všetky bežné zaťažované fasádne plochy, a ostatné plochy z minerálnych podkladov. Ďalej pre silno zaťažované vnútorné nátery - dielne, haly, garáže atd.

Vlastnosti:

- odolná proti vplyvu poveternostných podmienok
- odolná proti vplyvu svetla
- odolná proti starnutiu
- vysoká a stála difúzna schopnosť a vodoodpudivosť
- odolná proti oteru
- vhodná pre farebné tónovanie
- pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Stupeň lesku:

mat

Farebný tón:

biely

Hustota:

1,54 g/cm³

Pigmentová báza:

titandioxid a prírodné plnivé

Spojivová báza:

akrylátová disperzia

Obsah látok:

akrylátová disperzia, silikónová živica, biele pigmenty, uhličitan vápenitý, mastek, silikát, voda, aditíva a konzervačné látky

Možnosti tónovania:

Neobmedzene pomocou tónovacích farieb dufa D230, alebo P700 .
Do obmedzenej odtieňovej škály pomocou tónovacieho automatu a špeciálnych pigmentových koncentrátov.

Technologický list

Upozornenie:

K výrobe produktu sa používa prírodných plnidiel a granulátů, čo môže ovplyvniť koliesanie farebných odtieňov. Preto je treba pracovať na uzatvorených plochách len s materiálom rovnakej šarže. V prípade použitia viacej šarží je doporučujeme vopred vzájomne zmiešať.

Reklamácia farebného tónu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúceho reklamovania skúšobnej aplikácie malej plochy, nie je možné uznať.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Môže byť použitá na všetkých podkladoch, ktoré sú schopné náter niesť. Podklad musí byť vyzretý, pevný, čistý, nosný, a suchý (max. 5 obj. % vlhkosti), bez biotického napadnutia. Nedržiace, alebo nepevné staré nátery je nutné odstrániť. Savé podklady ošetriť Maliarskou penetráciou Komfort KOM 3, silno savé poklady penetračnými nátermi dúfa D14, príp. D15. Vhodnosť neštandardných podkladov a ich úpravy konzultujte s technikmi našej firmy.

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom, nastriekaný aj metódou airless

Postup nanášania:

1. náter – základný: farbu zriediť v závislosti na savosti podkladu, riediť vodou do 10%, 2. náter: neriediť.

Reklamácia farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, nejde uznať.

Teplota pri spracovaní:

min. + 5° C

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

možno pretierať po: 12 hod.

**Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.*

Výdatnosť*:

cca 6 m²/l v jednej vrstve.

**Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme previesť skúšobnú aplikáciu.*

Riedenie:

vodou, max. do 10%

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	10,0 l
Skladovanie:	v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

16. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.