

Technologický list

düfa KLARLACK BLN bezaromátový lak na nábytok



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Profesionálny ochranný lak z umelých živíc na vysoko kvalitné lakovanie nábytku, stolov, stoličiek a iného zariadenia z dreva.
Vlastnosti:	• obsahuje rozpúšťadlá , bez aromatických látok • extrémne odolný proti poškrabaniu • odolný proti nárazu a úderu • dobre roztierateľný • pre vysoko kvalitné lakovanie • určený pre vnútorné a vonkajšie použitie
Farebný odtieň:	transparentný
Stupeň lesku:	hodvábný lesk
Hustota:	0,89 g/cm ³
Spojivová báza:	špeciálna alkydová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Podklad musí byť suchý, čistý nosný, zbavený mastnoty a všetkých starých náterov, nečistôt, machov, plesní, olejov, voskov a pod. Zvetrané a zašedlé drevo očistiť až na zdravé drevo, voľné častice bezo zvyšku odstrániť. Tropické a tvrdé drevá dôkladne očistiť produktom düfa Nitro-Universalverdünner a nechať odvetrať. Zvyšková vlhkosť masívnych kusov dreva nesmie presiahnuť 13 obj. %.
Spôsob nanášania:	Štetcom s prírodných vlákien , valčekom a nástrekom airless
Postup nanášania:	Drevené plochy, ktorú budú vo zvýšenej miere namáhané vlhkosťou, je nutné impregnovať 1x náterom düfa Holzgrund a následne opatriť 1-2 nátermi düfa KLARLACK . Pri nátere exteriérových plôch je nutné povrch najskôr farebné ošetriť (napr. farebnou lazúrou) a až potom nanášať düfa KLARLACK . Pred upotrebením dôkladne premiešať.
Teplota pri spracovaní:	min. +5°C

Technologický list

Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suchý proti prachu po:</i> cca 4 hod. <i>možno pretierať po:</i> cca 24 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždne/ Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter , alebo využiť bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 13 m ² /l v jednej vrstve. *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	materiál je dodávaný k priamemu použitiu. Pre spracovanie neriediť.
Čistenie nástrojov:	Pracovné náradie umyť v dufa Terpentin-Ersatz alebo dufa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

6. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.