

Technologický list

SILOXAN FASSADE MIX M137

Siloxanová fasádna farba

Vysoko kvalitný fasádny náter zaistujúci veľmi dobrú ochranu proti škodlivým vplyvom poveternostných podmienok.



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Odolná, siloxanom obohatená disperzná fasádna farba s vysokou odolnosťou proti vplyvu poveternostných podmienok - na vonkajšie použitie na murivo, betón, omietky, a k pretieraniu starších náterov na disperznej báze.

Vlastnosti:

- vysoko krycia
- s vysokým stupňom belosti
- veľmi dobre drží
- dlhodobo odolná proti UV žiareniu a vplyvu poveternostných podmienok.

Stupeň lesku:

mat

Farebný odtieň:

báza 2 – biely; báza 3 - transparentný

Hustota:

1,56 g/cm³

Spojivová báza:

akrylátová disperzia.

Obsah látok:

Akrylátová disperzia, silikónová živica, pojivá, titandioxid, plnivá, konzervanty – methyl – a benzyl-isothiazolinon.

Možnosti tónovania:

Výhradne pomocou pigmentových koncentrátov miešacieho automatu – systém Meffert Color Mix.

Upozornenie:

Reklamácia farebného odtieň celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať. Je nutné pracovať v uzavretých plochách, len s materiálom rovnakej šarže. V prípade použitia viac šarží, doporučujeme vopred vzájomne premiešať.

Technologický list

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Musí byť vyzretý, nosný, pevný, suchý (max. 4,5 obj.%) a čistý. Nedržiace podklady musia byť úplne odstránené.						
Príprava podkladu:	Savé alebo spieskovateľé podklady najprv penetrovať, najlepšie produktom, düfa Tiefgrund LF D314						
Spôsob nanášania:	Štetkou, valčekom, alebo nástrekom						
Postup nanášania:	Pred použitím dobre premiešať. Optimálnu ochranu fasády dosiahneme nanosením dvoch vrstiev . Prvý náter možno zriediť s max 10% vody. Finálny náter neriediť. Na kontrastné plochy nanieť najprv medzináter zriedený max. s 10% vody. Pri väčšom zriedení, alebo nedodržaním doporučenej spotreby, produkt stráca svoje vysoké úžitkové vlastnosti. Nadväzujúce plochy spracovať ihneď po sebe, bez prestávok, napojovať do nezaschnutého náteru. Krížovým náterom sa docieli rovnomerné rozdelenie materiálu na ploche. Na pracovné nástroje nevyvíjať väčší tlak. Pred nanášaním nástrekom, rozriediť vodou na správnu konzistenciu. <table><tr><td>nástrek</td><td>tryska</td><td>tlak</td></tr><tr><td>airless</td><td>0,026-0,031“</td><td>cca 160 bar</td></tr></table>	nástrek	tryska	tlak	airless	0,026-0,031“	cca 160 bar
nástrek	tryska	tlak					
airless	0,026-0,031“	cca 160 bar					
Teplota pri spracovaní:	min. +5°C teplota objektu i okolitého vzduchu počas spracovania a schnutia.						
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>Možnosť pretierania po:</i> cca 4 hod. <i>Odolnosť proti dažďu po:</i> cca 24 hod. <i>Celkom suché a odolné:</i> cca po 3 dňoch <i>*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti sa doba schnutia predlžuje..</i>						
Výdatnosť*:	cca 6,0 m²/l v jednej vrstve. <i>*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.</i>						
Riedenie:	na základný náter vodou max. do 10%						
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou						

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	2,5 l - 5,0 l – 10,00 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

30. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.