

Technologický list

PREMIUM COLOR M420

Vysoko krycia báza pre tónovanie
Pre kreatívne farebné nátery miestností
v profesionálnej kvalite



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

vysoko kryjúca dizajnová farba v profesionálnej kvalite pre odolné, ušľachtilo matné nátery stien ako v obytných, tak i pracovných priestoroch. Určená na všetky podklady v interiéri - omietka, betón, murivo, papierové a drevité tapety a k pretieranie starších pevných disperzných náterov.

Vlastnosti:

- udržiava v miestnosti hygienicky čistý vzduch
- obsahuje minimum emisných látok
- neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá
- odolnosť proti oderu podľa DIN 13 300: trieda 2
- krycia schopnosť podľa DIN 13 300: podľa konkrétneho odtieňa
- vytvára ušľachtilý povrch
- výborne kryjúca, jednoducho spracovateľná
- exkluzívny farebná rozmanitosť
- neobsahuje fungicídne látky

Stupeň lesku:

mat

Farebný odtieň:

báza 2 – biely; báza 3 – transparentný

Hustota:

báza 2 = 1,48 g/cm³

báza 3 = 1,28 g/cm³

Pigmentová báza:

titan dioxid a prírodné plnivé

Spojivová báza:

umelohmotná disperzia

Obsah látok:

polyvinylacetátová disperzia, titan dioxid, uhličitan vápenitý, krieda, silikáty, voda, plnivé, konzervačné látky.

Možnosti tónovania:

výhradne pomocou pigmentových koncentrátov miešacieho systému Meffert Color Mix.

Technologický list

Upozornenie:

Reklamácia farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúceho reklamovania skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať. Na nadväzujúcich plochách je potrebné pracovať iba s materiálom rovnakej šarže. V prípade použitia viacerých šarží je odporúčané vopred vzájomne zmiešať.

Intenzívne farebné odtiene môžu dosahovať menšej krycej schopnosti a vyžadovať viac náterov. Odporúčame vykonať medzináter bielou bázou natónovanou do príslušného pastelového odtieňa.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

musí byť nosný, pevný, suchý a čistý. Nedržiace podklady musia byť bezo zvyšku odstránené.

Príprava podkladu:

silne savé alebo spieskované podklady najskôr penetrovať, najlepšie produktom **düfa Tiefgrund LF D314**

Spôsob nanášania:

štetcom, valčekom alebo nástrekom

Postup nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešať. Farbu nanášame neriedenú alebo s max. 5% vody. U kontrastných podkladoch sa odporúča naniest medzináter zriedený max. s 10% vody. Ak je materiál zriedený viac, môže strácať svoje úžitkové vlastnosti. Nadväzujúce plochy natierať bez prestávky, aby nedošlo k viditeľným rozdielom. Počas krátkych prestávok v práci nechať valček príp. štetec ponorený do farby. Pred nanášaním nástrekom rozriediť vodou na vhodnú konzistenciu:

nástrek	uhol	tryska	tlak
airless	50°	0,018-0,026"	150-180 bar
vysokotlaký	50°	2 mm	3 bar

Teplota pri spracovaní:

min. +5°C teplota objektu aj okolného vzduchu, počas spracovania aj schnutia.

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

možnosť pretierať po: cca 4 hod.

* Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Výdatnosť*:

cca 8,0 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu odporúčame vykonať skúšobný náter.

Riedenie:

na základný náter vodou max. do 10%

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1,0 - 2,5 l - 5,0 l - 10,0 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

16. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.