

Technologický list

dúfa MALIARSKY NÁTER P100

Disperzný interiérový náter



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Disperzná maliarska farba , pre vnútorné použitie. Belosť >86% (MgO=100%). Pre dobre krycie, bežné zaťažované nátery vnútorných omietok, sadrokartónov, tapiet, stavebných dosiek a ďalších materiálov.
Vlastnosti:	• vysoko paropriepustná • vhodná i na sanačné omietky • ľahko spracovateľná • určená pre vnútorné použitie
Farebný odtieň:	biely
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	1,57 g/cm ³
Pigmentová báza:	titandioxid a prírodné plnivé
Spojivová báza:	polymerová disperzia
Obsah látok:	polymerová disperzia, biele pigmenty, uhličitan vápenitý, voda, aditiva a konzervačné látky
Možnosti tónovania:	tónovacími farbami D230, P700
Upozornenie:	K výrobe produktu sa používajú prírodné plnidlá a granuláty, čo môže ovplyvniť kolísanie farebných tónov. Preto je potrebné pracovať na uzavretých plochách, len s materiálom rovnakej šarže. V prípade použitia viacerých šarží ich doporučujeme dopredu vzájomne zmiešať. Reklamácia farebného odtieňu, celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Túto farbu možno použiť na všetkých nosných podkladoch. Omietky musia byť vyzreté, bez voľných nečistôt. U kritických podkladov, ako sú napr. glejové nátery, je potrebné podkladový náter úplne odstrániť. Podklad musí byť suchý / max. 6obj. %/. Omietku penetrovať penetráciami dúfa, napr. D313, D314, KOM3, sadrokartón penetráciou D314.
Spôsob nanášania:	Štetkou, valčekom, nástrekom, alebo metódou airless

Technologický list

Postup nanášania:	Na spenetrovaný podklad naniesť 1 -2 nátery, možno riediť do 20 % vodou. V prípade nástreku doporučujeme precedenie farby pred aplikáciou. Počas zasychania môže dôjsť vplyvom prevlhčenia k dočasnému zníženiu krytia predchádzajúcich náterov. Plná krycia schopnosť náteru sa prejaví až po jeho úplnom zaschnutí – nenanášajte za mokra, zbytočne silnou vrstvou farby.
Teplota pri spracovaní:	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, počas spracovania aj schnutia.
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>Možnosť pretierať po:</i> 12 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 6 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	vodou
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	7,5 kg – 15,0 kg – 40,0 kg
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

16. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.