

Technologický list

düfa Premium Color METALL EFFEKT PCM



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	hodvábne lesklá krycia disperzná farba so metalickým efektom, určená pre efektné dekoračné nátery interiérových stien
Vlastnosti:	• pripravená na okamžitú aplikáciu • odolnosť proti oteru podľa DIN 13 300: trieda 1 • ľahké čistenie povrchu • s minimálnym zápachom a nízkym obsahom zmäkčovadiel • paropriepustná, rýchloschnúci, vodouriediteľná
Stupeň lesku:	hodvábny lesk
Farebný odtieň:	zlatá, strieborná
Hustota:	1,04 – 1,08 g/cm ³
Pigmentová báza:	zmes špeciálnych pigmentov
Spojivová báza:	akrylátová disperzia
Obsah látok:	akrylátová disperzia, špeciálne pigmenty, bezrozpušťačové farebné pigmenty, voda, aditíva, konzervačné látky- metyl / Benzyl-Isouthiazolinon
Možnosti tónovania:	Nie je určené k tónovaniu
Upozornenie:	Reklamácie farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Materiál môže byť aplikovaný na vyzreté omietky aj iné podklady, s príslušnou prípravou podkladu. Podklad musí byť suchý (max. 4,5 obj.% Vlhkosti), pevný a zbavený všetkých nečistôt. Staré nedržiace a glejové nátery treba úplne odstrániť. Lesklé staré podklady najprv zdrsníť. Podľa nasiakavosti podkladu penetrovať penetračným prostriedkom, napr. düfa D314 . Drevené, alebo kovové podklady vopred ošetriť vhodnou prednátěrovou, alebo základovou farbou - využite poradenského servisu našej firmy.
------------------------	---

Technologický list

Spôsob nanášania:	štetkou, valčekom, nástrekom aj metódou airless (veľkosť dýzy 0,021-0,026 palcov; tlak cca 150-180 barov; viskozita - neriediť). Spôsob nanášania môže ovplyvniť rovnomernosť výsledného efektu. Odporúčame spôsob aplikácie vopred vyskúšať.
Postup nanášania:	Pri silne kontrastných podkladoch odporúčame najprv vykonať zjednocovací náter povrchu odolnou matnou farbou (napr. dufa Premium Color M420) v obdobnom odtieni. Materiál pred použitím dôkladne premiešať. Následne naniesť dva nátery v krížovom smere. Prvý náter možno riediť s max. 10% vody, druhý náter už neriediť.
Teplota pri spracovaní	min. +5°C teplota objektu a okolitého vzduchu, behom spracovania aj schnutia.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>Možnosť pretierať po 4 hod.</i> *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť:*	cca 6 m ² /l v jednej vrstve. *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	vodou, max. do 10%
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1,0 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

10. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.