

Technologický list

düfa PREMIUM GARTENMÖBEL-ÖL TO týkový olej



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia::	Prírodná starostlivosť o drevo na báze obnoviteľných zdrojov, osvieženie a starostlivosť o všetky druhy tvrdého dreva v exteriéri, ako je týk, dub, , bangkirai, mahagon, meranti, apod.
Vlastnosti:	• obsahuje rozpúšťadlá, neobsahuje arómaty • osviežuje pôvodnú farbu dreva • pôsobí do hĺbky • odpudzuje vodu • určený na vnútorné použitie
Farebný odtieň*:	bezfarebný , týk *Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať.
Stupeň lesku:	hodvábný lesk
Hustota:	0,92 g/cm ³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Podklad musí byť čistý , savý, zbavený všetkých nedržiacich náterov, suchý a nosný. Špina a staré nátery, tvoriaci uzavretý film, musí byť bezo zvyšku odstránené až na nosný podklad. Ostré hrany obrúsiť, vyvarovať sa plôch kde stojí voda. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15% u tvarovo stálych a 18% u tvarovo nestálych drevených dielov. U dreva bohatého na živicu povrch očistiť napr. pomocou düfa Universal-Verdünnern a nechať dôkladne odvetrať. Kvapky živice odstrániť. Zošedlé drevo odstrániť až na zdravú časť. Odporúča sa urobiť základný náter produktom düfa Holzgrund. Tlakovo impregnované drevo nechať pred náterom düfa PREMIUM Gartenmöbel-Öl 6 mesiacov vonku odvetrať. Drevo , ktoré je napadnuté zamodraním, je potrebné najprv impregnovat základným náterom düfa HOLZGRUND (len v exteriéri), prípadne iným vhodnom impregnačným prostriedkom.
------------------------	--

Technologický list

Spôsob nanášania:

Štetcom alebo bavlnenou handrou

Postup nanášania:

Nanášame štetcom alebo bavlnenou handrou. Po cca 10 min. nevsiaknutý olej zotrieme čistou bavlnenou handrou. Tento postup je vhodný opakovať po dobu , kým drevo bude do seba olej nasávať. – je nutné zaistiť dostatočne nasýtenie dreva olejom.

- **POZOR:** Handry, ktoré sú nasiaknuté olejom, sa môžu pri ich nevhodnom skladovaní samovznietiť. Preto je nutné ich sušiť rozložené a skladovať v kovových nádobách alebo pod vodou.
- Vzhľadom k veľkým možnostiam druhov podkladov a ovplyvňujúcich faktorov odporúčame najskôr urobiť skúšobný náter na malej ploche.
- Výsledný odtieň je ovplyvnený pôvodným odtieňom dreva a množstvom naneseného oleja.
- pigmentované oleje ponúkajú dobrú ochranu proti UV – žiareniu a predchádzajú tým siveniu dreva.
- na opticky súvisiacich plochách používajte produkty rovnakej šarže, ktorá je uvedená na obale.

Upozornenie:

- Drevo je prírodný materiál. Aj diely z rovnakého materiálu môžu mať rôzny stupeň vlhkosti , alebo savosti, takže výsledný odtieň môže byť rozdielny.
- u silne pórovitého listnatého dreva, ako je napr. dub, je nutné počítať s kratšou dobou medzi renovačnými nátermi.
- doba zasychania náteru veľmi závisí na druhu dreva, jeho vlhkosti, množstva naneseného oleja i okolitých klimatických podmienok.
- Drevené plochy je treba pravidelne kontrolovať. Pre dlhodobú trvanlivosť náteru je potrebné min. 1x ročne odborne urobiť opravy poškodených miest.

Teplota pri spracovaní:

min. +5°C objektu i okolia, počas spracovania a schnutia

Doba schnutia:

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

proti prachu: cca 4 hod.

Pretierateľná po: cca 12 hod.

* Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždeň). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 13 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter

Riedenie:

Materiál je dodávaný na priame použitie . Pri spracovaní neriediť.

Čistenie nástrojov:

Pracovné náradie umyť **düfa Pinselreiniger**

Technologický list

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia: 750 ml

Skladovanie: v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedenom na obale.

Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov: viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.