

Technologický list

düfa PREMIUM HOLZ-ENTGRAUER RGD

Renovačný gél na drevo



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Na čistenie a zosvetľovanie zošedlého dreva, v exteriéri bez brúsenia. Má gélové tixotropné zloženie pre väčší komfort pri použití. Odstraňuje zároveň špinu, hrdzavé piliny a zelené zafarbenie. Je biologicky odbúrateľný.

Vlastnosti:

- vodou riediteľný
- bez zápachu
- čistí drevo
- obnovuje pôvodný prírodný odtieň dreva
- určený pre vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

transparentne modrozelený

Hustota:

1,01 g/cm³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť zbavený mechanických nečistôt na povrchu, suchý a bez živice na povrchu. Staré nátery bezo zvyšku odstrániť. Podlahy na terasách dôkladne zamiesť, drevené diely okefovať. Bezprostredné okolie / rybníčky, a jazierka, predmety z umelej hmoty, kovov, kameňa, betónu a omietky / dôkladne zakryť. Rastliny odniesť, alebo zakryť. Ostré hrany obrúsiť, plochy so stojatou vodou vysušiť. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 15%.

Spôsob nanášania :

Štetcom, valčekom, alebo bavlnenou handrou.

Postup nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešať. Drevo ľahko navlhčiť vodou. Produkt düfa PREMIUM Holz-Entgrauer naniesť rovnomerne a v dostatočnej vrstve (min. 0,5-1 mm). Nechať pôsobiť cca 15 minút. Počas pôsobenia zakryť ošetrované drevo fóliou, aby zostalo vlhké. Potom drevo dôkladne okefovať po smere liet. Pri silnom zošednutí dreva je potrebné celý postup opakovať. Nakoniec drevo dôkladne umyť čistou vodou tak dlho, pokým sa neprestane robiť pena. Použitú vodu pokiaľ je možné nevylievať do kanalizácie alebo do pôdy. Pred ďalšou úpravou dreva nechať povrch dostatočne preschnúť / min. niekoľko dní / na požadovanú vlhkosť a potom použiť produkty düfa na drevo. V exteriéri doporučujeme naimpregnovať modrajúce drevo po vyčistení produktom **düfa Holzschutzgrund, alebo düfa Holzgrund.**

Technologický list

Upozornenie:	Vzhľadom k mnohým možnostiam druhov podkladov a ovplyvňujúcich faktorov doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter na malej ploche.
Teplota pri spracovaní:	min. +8°C objektu i okolia, počas spracovania a schnutia
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>doba pôsobenia:</i> cca 15 min. <i>Pretierateľná po:</i> min. po cca 2 suchých dňoch * Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský
Výdatnosť :	cca 5 - 20 m ² /l podľa intenzity zošednutia a zašpinenia. *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.
Riedenie:	Materiál je dodávaný na priame použitie . Pri spracovaní neriediť .
Čistenie nástrojov :	Ihneď po použití vodou s pridaním čistiacich prostriedkov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1,0 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.