

Technologický list

düfa PREMIUM HOLZLASUR LND

Lazúra na drevo



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Tenkovrstvová dekoratívna lazúra s ochranou proti vplyvom poveternostných podmienok, na prvotné aj renovačné nátery, v odtieňoch ušľachtileho dreva. Na všetky rozmerovo nestále drevené stavebné diely v exteriéri, ako napr. zásteny, strešné presahy, obloženia, balkóny, pergoly, garážové miesta, palisády, ploty a pod.

Vlastnosti:

- obsahuje rozpúšťadlá, neobsahuje arómaty
- vsakuje sa hlboko do dreva
- neolupuje sa
- Neuzatvára póry dreva
- Odpudzuje vodu
- reguluje stupeň vlhkosti v dreve
- s vysokou odolnosťou proti vplyvom poveternostných podmienok
- Pre vonkajšie použitie

Farebný odtieň*:

9 vzájomne miešateľných odtieňov / viď vzorkovník/

*Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať.

Stupeň lesku:

Podľa množstva nanesej lazúry a podkladu mat až hodvábný lesk

Hustota:

0,92 g/cm³

Spojivová báza:

Špeciálna alkydová živica

Možnosti tónovania:

Len miešaním v štandardných odtieňov. Dodávané odtiene sú vzájomne miešateľné v ľubovoľnom pomere.

SRPACOVANIE

Vhodný podklad:

Musí byť čistý, pevný, savý, suchý /max. zvyšková vlhkosť u rozmerovo stáleho dreva 15 obj. % , u rozmerovo nestáleho 18 obj.%/, nosný bez mastnoty. Dobré držiaci staré lazúrovacie nátery prebrúsiť, očistiť od prachu, špiny a mastnoty. Ostré hrany zaobliť, vyvarovať sa plôch kde stojí voda. Zošedlé drevo odstrániť až na zdravú časť. Odporúča sa urobiť základný náter s produktom **düfa Holzgrund**. Tlakovo impregnované drevo nechať pred náterom **düfa PREMIUM Holzlasur** 6 mesiacov vonku odvetrať.

Technologický list

Spôsob nanášania:

Drevo ktoré je napadnuté zamodraním, je potrebné najprv impregnovat základným náterom **düfa HOLZGRUND** (len do exteriéru), prípadne iným vhodným impregnačným prostriedkom .

Špeciálnym štetcom na lazúry.

Postup nanášania:

Lazúru pred použitím a príležitostne i počas nej dôkladne premiešať, alebo pretrepať. Obvyklá aplikácia spočíva v nanosení 2-3 vrstiev lazúry v smere kresby dreva. Dodržiavať dobu schnutia dreva medzi jednotlivými nátermi.

- Z dôvodu veľa druhov podkladov doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter.
- Pôvodná farba dreva a hrúbka nanesej vrstvy má vplyv na výsledný odtieň.
- v exteriéri sa smie bezfarebná lazúra použiť len v kombinácii s farebné tónovaným materiálom.
- na opticky nadväzujúcich plochách je nutné použiť len materiál jednej výrobnej šarže

Upozornenie:

- Drevo je prírodný materiál. Aj diely z rovnakého materiálu môžu mať rôzny stupeň vlhkosti , alebo savosti , takže výsledný odtieň môže byť rozdielny.
- u silne pórovitého listnatého dreva, ako napr. dub, je nutné počítať s kratšou dobou medzi renovačnými nátermi.
- doba zasychania náteru silne závisí na druhu dreva, ako aj vlhkosti, množstve nanesej lazúry a okolitých klimatických podmienkach.
- Drevené plochy je treba pravidelne kontrolovať : K dosiahnutiu dlhodobej trvanlivosti náteru je potrebné min. 1x ročné urobiť opravy poškodených miest.

Teplota pri spracovaní:

min + 8°C pre objekt a okolie, behom spracovania a schnutia

Doba schnutia:

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

suchý proti prachu po: cca 4 hod.

Pretierať možno po: cca 12 hod.

* Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 8 - 12 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.

Riedenie:

Materiál je dodávaný na priame použitie . Pre spracovanie neriediť.

Čistenie nástrojov:

Pracovné náradie umyť v düfa Terpentin-Ersatz alebo düfa Pinselreiniger.

Technologický list

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l – 5,0 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom netvorenom obale, minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.