

Technologický list

düfa PREMIUM HOLZVEREDLUNG PLUS EZDUV

ekologické zušľachtenie dreva s UV ochranou



POPIS PRODUKTU

Tento produkt je upravenou verziou produktu düfa Holzveredlung, so zvýšenou odolnosťou UV žiarenia. V ostatných vlastnostiach a zloženie sú tieto produkty identické a dajú sa z preto z pohľadu dokumentácie považovať za zhodné.

Možnosti použitia:

Dekoratívny a ochranný bezfarebný transparentný náter na drevo so zvýšenou odolnosťou UV žiarenia, pre všetky drevené stavebné diely, palubovky, obklady, a pod. Ekologicky nezávadný. Pre všetky druhy dreva. Podľa normy DIN EN 71.3 určené aj pre náter detských hračiek.

Upozornenie: Pri nátere tvrdého dreva (buk, dub atď.) Využite poradenskú službu našej firmy!

Vlastnosti:

- vodou riediteľný
- určený pre vnútorné a vonkajšie použitie
- nevytvára kvapky
- na seba priliehajúce diely sa nezlepujú
- vysoká odolnosť proti vplyvom poveternostných podmienok
- ideálne do miest so zvýšenou požiadavkou na čistotu ovzdušia
- vysoká odolnosť proti UV žiareniu
- možnosť nanášania nástrekom
- povrch nie je určený pre zvýšené mechanické namáhanie / napr. nátery podlahy, či sedacieho nábytku bez prelakovania/

Farebný odtieň:

transparentný

*Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať.

Stupeň lesku:

Hodvábnny mat až hodvábnny lesk podľa podkladu a hrúbky náteru

Hustota:

1,0 g/cm³

Spojivová báza:

akrylátová

Možnosti tónovania:

nie je určené k farebnému tónovaniu

Technologický list

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Podklady musia byť čisté , suché /max. 15 obj. % vlhkosti / zbavené mastnoty a nečistôt. Tropické dreva očistiť riedidlom düfa NITRO-UNIVERSAL-VERDÜNNER , alebo póry vykefovať nasucho kefou z mosadzi. Veľmi savé , poškodené, alebo namáhané povrchy impregnovat düfa PREMIUM Holzschutzgrund , v exteriéri düfa Holzgrund .
Spôsob nanášania :	Špeciálnym štetcom na lazúry s umelými alebo kombinovanými štetinami, alebo nástrekom
Postup nanášania:	Materiál sa nanáša bez riedenia, v dodávanej hustote. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri nanášaní nástrekom používať určené striekacie zariadenie. Dodržiavať pri tom návody o obsluhu zariadenia. Obvykle sa aplikujú 2-3 nátery alebo nástreky podľa intenzity namáhania povrchu poveternostnými podmienkami. Medzi nátermi dodržiavať správny čas schnutia (min. 6 hod.). Produkt nie je vhodný k nanášaniu namáčaním alebo rozlievaním. Aplikácia nástrekom je vhodná len ako forma dopravy materiálu na natieraný povrch. Pri veľkoplošnom spracovaní surového dreva /Prvý náter/ podklad ľahko zvlhčiť, alebo pracovať postupne metódou „ mokré do mokrého“ Nenášať silné vrstvy v jednom nátere. Optimálne výsledky sa dosiahnu pri dôkladnom „vtieraní“ lazúry do dreva.
Upozornenie:	• Vzhľadom k veľkým možnostiam rôznych druhov pokladov a ostatných faktorov, doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter. • Vlastný odtieň dreva má vplyv na konečný odtieň náteru. Konečný odtieň závisí i na hrúbke náteru a bude definitívny až po dôkladnom preschnutí. • Drevo je prírodný materiál. Rovnaké druhy dreva sa môžu chovať rozdielne. – napr. podľa pôvodu, savosti atď. – čo znamená možnosť rozdielných výsledných farebných odtieňov. • U silne pórovitého dreva sa musí počítať so skrátených intervalom medzi renovačnými nátermi. Drevo s vysokým obsahom živíc má výrazne dlhšiu dobu schnutia. • Drevené plochy nie sú bez údržbové . Aby sa docielilo čo najdlhšej trvanlivosti náteru doporučujeme min. 1x ročne urobiť kontrolu a prípadné poškodenie odborne opraviť.
Teplota pri spracovaní:	min. +8°C teplota objektu a okolitého vzduchu , počas spracovania a schnutia.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suchý na prach po:</i> cca 1 hod. <i>Pretierateľný po:</i> cca 6 hod. * Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Technologický list

Výdatnosť:	cca 13 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter.
Riedenie:	Produkt je pripravený na priame spracovanie, neriediť. K nanášaniu nástrekom možno zriediť čistou vodou do požadovanej konzistencie max. s 10% vody.
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chladu, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom netvorenom obale, minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

10. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.