

Technologický list

düfa PREMIUM WETTERSCHUTZFARBE AUB

akrylátová univerzálna farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Vysoko krycia vodou riediteľná farba na drevo aj iné povrchu /murivo, omietky, pretierateľné PVC atď./ pre dekoratívne nátery – na všetky nosné rozmerovo stále a nestále drevené stavebné diely, ako napr. drevené domy, obloženie, podbitie striech a pod. Určené i na náter detských hračiek.

Vlastnosti:

- vodou riediteľná farba ,bez zápachu
- dlhodobá elastická ochrana
- odolná voči poveternostným vplyvom
- vytvára ušľachtilý povrch
- reguluje obsah vlhkosti
- určená na vonkajšie a vnútorné použitie

Farebný odtieň:

8 farebných odtieňov, medzi sebou miešateľných v akomkoľvek pomere. Nemiešať s inými produktmi. Ďalšie farebné odtiene možno pripraviť na pigmentovacích zariadeniach Meffert Color Mix.

Upozornenie: Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať.

Stupeň lesku:

hodvábný lesk

Hustota:

1,19 g/cm³

Spojivová báza:

akrylátová disperzia

Možnosti tónovania:

Okrem základných 8 odtieňov možnosť prípravy ďalších odtieňov pomocou pigmentovacích zariadení Meffert Color Mix.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Musí byť čistý, pevný, savý , suchý / max. zvyšková vlhkosť u rozmerovo stáleho dreva 15 obj. % u rozmerovo nestáleho 18 obj. %/, nosný bez mastnoty. Dobre držiace staré nátery prebrúsiť, očistiť od prachu, špiny a mastnoty. Ostré hrany zaobliť, vyvarovať sa plôch kde by mohla stáť voda.

Technologický list

	Drevo s vysokým obsahom živíc alebo olejov dôkladne umyť düfa Nitro-Universal-Verdünnern a nechať odvetrať. Kvapky živice odstrániť. Tlakovo impregnované drevo nechať pred náterom düfa PREMIUM Wetterschutzfarbe 6 mesiacov odvetrať. Zvetrané drevo obrúsiť, príp. naimpregnovať prostriedkom düfa Holzgrund.
Základný náter:	Drevo, ktoré je napadnuté zamodraním, je treba najprv impregnovať základným náterom düfa HOLZGRUND (len do exteriéru), prípadne iným vhodným impregnačným prostriedkom. Ako prevenciu proti presiaknutiu látok z dreva na povrch použiť pred náterom svetlými odtieňmi základný náter düfa Holz-Isoliergrund. Ostatné druhy podkladov /napr. murivo, omietky, pozink, železo atď./ natrieť vhodným základným náterom.
Spôsob nanášania:	Špeciálnym štetcom na lazúry alebo nástrekom
Postup nanášania:	Neriedenú farbu nanášať podľa intenzity zaťaženia povrchu, obvykle v 2-3 vrstvách. V prípade aplikácie štetcom musí byť posledný ťah pri nátere robený po smere kresby dreva. Dodržiavať dobu schnutia medzi jednotlivými nátermi. Pri aplikácii nástrekom dodržiavať pokyny výrobcu striekacieho zariadenia. • Z dôvodu množstva druhov podkladov doporučujeme najskôr urobiť skúšobný náter. • na opticky nadväzujúcich plochách je nutné použiť materiál rovnakej výrobnéj šarže
Upozornenie:	• u silno pórovitého listnatého dreva, ako je napr. dub, je nutné počítať s kratšou dobou medzi renovačnými nátermi. • Drevené plochy je potrebné pravidelne kontrolovať. K dosiahnutiu dlhodobej trvanlivosti náteru je potrebné min. 1x ročne urobiť opravy poškodených miest.
Teplota pri spracovaní:	min. +7°C /objekt i vonkajšia klíma/
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suché na dotyk po:</i> cca 1 hod. <i>Pretierateľný po:</i> cca 6 hod. * Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 10 - 12 m²/l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter

Technologický list

Riedenie:	Materiál je dodávaný k priamemu použitiu. Pre spracovanie neriediť. K aplikácii nástrekom je možné zriediť čistou vodou na požadovanú viskozitu max. ale s 10% vody.
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

14. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.