

Technologický list

düfa ROSTSCHUTZGRUND AZ

antikorózna základná bezaromátová farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	antikorózný základný náter bez obsahu olova pre kovové materiály, už napadnuté koróziou
Vlastnosti:	• dobrá priľnavosť k pokladu • kvalitný podklad pre nátery syntetických farieb, nitrofarieb, dvojzložkových farieb, náterov na podklady a pod. • odolnosť proti teplu do 120°C • neobsahuje jedovaté látky • zamedzuje ďalšiemu korodovaniu koróziou už napadnutých povrchov • určená pre vonkajšie a vnútorné použitie
Farebný odtieň:	RAL 7001 šedý, RAL 3009 oxidovo červený, RAL 9010 biely
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	1,3 g/cm ³
Spojivová báza :	alkydová živica
Obsah látok:	alkydová živica, titandioxid, anorganické pigmenty, plnivá, antikorózne pigmenty, bezaromátová rozpúšťadla, aditíva

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	poklad dôkladne zbaviť voľných produktov korózie, vyvarovať sa „vyleštených“ miest. Odmastiť. Na podkladoch upravených pieskovaním robiť minimálne dva nátery. Podklady z čerstvého pozinku upraviť vhodným reaktívnym prostriedkom, alebo nechať prirodzenou cestou zoxidovať.
Spôsob nanášania:	valčekom, štetcom alebo nástrikom
Postup nanášania:	1. náter riediť 10 - 15 % düfa VERDÜNNER AF, následne ďalšie 1-2 neriedené nátery podľa požiadavkou na ochranu povrchu. Pre dokonalý účinok je vhodné naniesť min. 2 vrstvy, so spotrebou max. 10 m ² /l. Minimálna doporučená hrúbka jedného suchého náteru 35 µm.
Teplota pri spracovaní:	+15 až 20°C, nespracovávať na priamom slnku

Technologický list

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

suchý proti prachu po: cca 4 hod.

možno pretierať po: cca 12 hod.

*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba schnutia, pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme previesť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť *:

cca 10 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.

Riedenie:

materiál je dodávaný na priame použitie. Pre spracovanie neriediť.

Čistenie nástrojov:

Pracovné náradie umyť v dūfa Terpentin-Ersatz alebo dūfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:

750 ml – 2,5 l

Skladovanie:

v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.