

Technologický list

düfa SCHNELL-RENOVIERFARBE BRR farba k rýchlej renovácii



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Vnúťorná farba na steny a stropy. Obsahuje bezaromátové rozpúšťadlá, má vysokú kryciu schopnosť a odolnosť proti oderu. Bez zápachu. Náter nepne, rýchlo zasychá, dobre drží, je odolný voči alkalickým látkam. Farba je určená ako základný a finálny náter omietok, cez ktoré prechádzajú nečistoty, ktoré sa inými farbami nedajú pretrieť. – nikotín, sadze, staré nátery, farebné mapy od priesakov vody, atď.

Vlastnosti:

- hodí sa ako renovačný náter, na stropy a steny, na všetky tapety, jutu a styropor
- náter zostáva paropriepustný
- pri použití na dosky z tvrdenej peny môže dôjsť k poškodeniu podkladu. V takom prípade sa doporučuje vykonať skúšobný náter
- má vysokú kryciu schopnosť
- je ideálna pre tie druhy vnútorných plôch, ktoré je treba natrieť v krátkom čase a znovu používať.
- pri aplikácii takmer bez zápachu
- túto farbu nemožno pretierať vodouriediteľnými materiálmi – nebezpečie opätovného výskytu zakrývaných škvŕn.

Farebný tón:

biely

Stupeň lesku:

mat

Hustota:

1,53 g/cm³

Spojivová báza:

pliolit

Možnosti tónovania:

tónovanie farbou düfa SEIDENMATTLACK max. do 2 - 5%

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť schopný prijať farbu a musí byť suchý. (max. 4,5 obj. % vlhkosti). Silno savé podklady natrieť penetráciou düfa TIEFGRUND. Nepoužívať vo vlhkých miestnostiach a na plochách vystavených pare. V nedostatočne vetraných priestoroch, napr.: v pekárňach, v mäsiarstvach, atď. vykonať najprv skúšobný náter. Nenosné staré nátery (vápenné, glejové a minerálne farby) je nutné odstrániť.

Spôsob nanášania:

štetkou, valčekom a nástrekom

Technologický list

Postup nanášania:	Vo väčšine prípadov stačí jediný sýty, rovnomerný náter. Silno kontrastné a rôzne savé podklady musia byť najskôr natrené farbou zriedenou z 5% riedidlom dufa VERDÜNER AF, a potom jediným neriedením náterom.
Teplota pri spracovaní:	Farbu možno použiť aj pri teplotách mierne bod bodom mrazu, pokiaľ je podklad suchý.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>proti prachu:</i> cca 1-2 hod. <i>možno pretierať po:</i> cca 12 hod. * Pri nižších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba sušenia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme vykonať skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť*:	cca 6 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme previesť zkušobný náter.
Riedenie:	Materiál je dodávaný na priame použitie. Pri spracovaní neriediť.
Čistenie nástrojov:	Pracovné náradie umyť v dufa Terpentin-Ersatz alebo dufa Pinselreiniger.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	2,5 l – 12,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu vedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.