

Technologický list

düfa SCHULTAFELLACK BNT Farba na tabule



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Špeciálny matný lak z alkydových živíc na náter školných tabúl, cedulí a stolov na stolný tenis, ďalej na dekoratívne diely z dreva a kovov v interiéroch. Pozn.: Farebnými kriedami písať len na suchú tabuľu **aby nevznikli tieň.**

Vlastnosti:

- bez zápachu
- neobsahuje arómaty
- rozotrie sa do hladka
- má vynikajúce krytie
- nerobí odlesky
- náter sa ľahko čistí
- určená na vnútorné použitie

Farebný odtieň:

čierny

Stupeň lesku:

mat

Hustota:

1,44 g/cm³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Podklad musí byť čistý, nosný, zbavený mastnoty a nečistôt. Staré nedržiace nátery bezo zvyšku odstrániť. Pevné nátery ľahko obrúsiť. Vyskúšajte prídržnosť nového náteru na malom kúsku plochy.

Drevo: ostré rohy zabrúsiť. Zvyšková vlhkosť dreva nesmie prekročiť 10%. Drevo s vysokým obsahom živice, alebo olejov dôkladne umyť produktom **düfa Nitro-Universalverdünner** a nechať odvetrať.

Kovy: očistiť až na lesklú vrstvu a opatriť vhodným základným antikoróznym náterom. Ostré hrany a rohy by mali byť zaoblené.

Spôsob nanášania:

Špeciálny lakovací štetec s umelými, alebo mixovanými vláknami, príp. krátkovlasým filcovým valčekom a nakoniec uhladiť penovým valčekom s jemnými pórmami.

Postup nanášania:

Pred použitím dôkladne premiešať. Na dostatočnú ochranu sa nanášajú 2 nátery. Dodržiavať dobu schnutia medzi jednotlivými nátermi.

Teplota pri spracovaní:

min. + 5°C objektu i okolia, počas spracovania a schnutia

Technologický list

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

na povrchu: cca 1 hod.

Pretierateľná po: cca 12 hod.

* Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 10 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter

Riedenie:

Materiál je dodávaný na priame použitie. Pri spracovaní neriediť.

Čistenie nástrojov:

Pracovné náradie umyť v **důfa Nitro-Universalverdünner** alebo **důfa Pinselreiniger**

Poznámka

- z dôvodu množstva možných druhov podkladov a rôznych faktorov doporučujeme urobiť najskôr skúšobný náter na malej ploche.
- k úplnému zaschnutiu a odolnosti dochádza cca po 5 dňoch, do tej doby sa vyvarujte mechanickému namáhaniu náteru.
- dodržujte pokyny z technologických listov k výrobkom, ktoré sú tu menované.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:

750 ml

Skladovanie:

v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedenom na obale.

Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.