

Technologický list

düfa SEIDENMATTACK

LHL

email bezaromatový hodvábné matný



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia :

Vysoko kvalitný náter na drevo, kovy, neutrálne murivo a teplovodné radiátory

Vlastnosti:

- Veľmi dobrá odolnosť proti vplyvu svetla , odolnosť proti slabým
- kyselinám, liehom, a domácim čistiacim prostriedkom
 - Splňuje normy DIN pre odolnosť proti oderu, proti vplyvu poveternostných podmienok, elasticite, odolnosť proti nárazu a úderu.
 - Možnosť vzájomne miešať v akomkoľvek pomere, biely odtieň nie je určený pre nátery teplovodných kúrení - použite düfa Heizkörperlack
 - Farebné odtiene z bázy 3 / označené na obale / môžu vyžadovať väčší počet náterov k dosiahnutiu štandardného krytia.
 - Určené pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

Upozornenie:

Štandardnú úroveň matu dosahuje náter až po cca 3-5 dňoch schnutia .

Farebný odtieň:

Podľa tónovacej karty. Ostatné odtiene možno na požiadanie namiešať na miešacom automate.

Stupeň lesku:

hodvábný mat

Hustota:

1,17 g/cm³

Spojivová báza :

alkydová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Všetky druhy podkladov musia byť ošetrené príslušnými základnými nátermi. Max. vlhkosť natieraného dreva 8 - 10 obj. %, podľa druhu použitia. Podklady musia byť pevné, súdržné a čisté.

Spôsob nanášania:

Štetcom, valčekom, nástrekom alebo máčaním

Technologický list

Postup nanášania:	Prvú vrstvu možno nariediť do cca 10% dūfa VERDÜNNER AF. Následné nátery neriediť. Počet náterov závisí na spôsobe nanášania a intenzite zaťaženia povrchu – obvykle sa aplikujú 1-3 vrchné nátery. Minimálna doporučená hrúbka jedného suchého náteru 25 µm. Reklamáciu farebného odtieňu celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobného náteru malej plochy, bohužiaľ nemožno uznať.
Teplota pri spracovaní:	min. + 5°C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	proti prachu: cca 6 hod. možno pretierať po: cca 24 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití / napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba preschnutia pred následným náterom / radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť *:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme previesť skúšobný náter.
Riedenie:	Materiál je dodávaný na priame použitie. Pre spracovanie neriediť.
Čistenie nástrojov:	Pracovné náradie umyť v dūfa Terpentin-Ersatz, alebo dūfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml – 2,5 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedenom na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselné správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.