

Technologický list

düfa SILBER SZB Strieborná žiaruvzdorná farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Vynikajúca, viacúčelová farba s hliníkovým pigmentom k ochranným a dekoračným náterom kovov, dreva a mnohých umelých hmôt, s odolnosťou proti poveternostným vplyvom. Žiaruvzdorný náter na pece, vykurovacie telesá, výfuky, a pod. Náter nie je určený pre mechanicky zaťažované plochy.
Vlastnosti:	• žiaruvzdorný náter chrániaci proti korózii • odolný proti poveternostným vplyvom • obsahuje rozpúšťadlá • odolný proti poškriabaniu • odolný proti vysokým teplotám • určený na vonkajšie a vnútorné použitie
Farebný odtieň:	strieborný
Stupeň lesku:	kovový lesk
Hustota:	1,02 g/cm ³
Spojivová báza:	umelohmotná živica
Obsah látok:	hliníkový prášok, silikónová živica , rozpúšťadlá

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	podklad musí byť nosný, suchý, bez uvoľnených častíc, zbavený prachu, oleja, tuku a ďalších nečistôt. Skorodovaný podklad dobre očistiť a ošetriť vhodným antikoročným náterom düfa.
Spôsob nanášania:	Menšie plochy špeciálnym štetcom s prírodným vlasom väčšie plochy jemne pórovitým molitanovým valčekom.
Postup nanášania:	Obsah treba riadne premiešať a bez riedenia poľa povahy pokladu raz až dva krát naniesť v tenkej vrstve. Natrená pec, vykurovacie telesá je z počiatku treba pozvoľna, neskôr silnejšie, aby sa alumíniová farba „zapiekla“ (pri +240°C min. 30 min. pre vznik mechanické odolnosti).
Teplota pri spracovaní:	+ 18°C, nespracovávať na priamom slnku

Technologický list

Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>suchý proti prachu po:</i> cca 8 hod. <i>možno pretierať po:</i> cca 24 hod. *Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardom použití /napr. kombinácia vodou riediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ ju nutná podstatne dlhšia doba presychania pred nástrekom /radovo týždne/ Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť bezplatný poradenský servis.
Výdatnosť *:	cca 2,5 m ² /z jedného balenia *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	materiál je dodávaný na priame použitie. Pres spracovanie neriediť.
Čistenie nástrojov:	dūfa Terpentin-Ersatz alebo dūfa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	0,125 l
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

6. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.